



Gładź Renowacyjny 930

Реставрационная изветково-цементная шпаклевка

Область применения:	Реставрационная изветково-цементная шпаклевка Предназначена для ручного выполнения финишного слоя в системах реставрации зданий, в том числе для реставрации и консервации исторических объектов. Применяется также в качестве выравнивающего слоя при ремонте фасадов. Для внутренних и наружных работ.
Основные свойства:	Водостойкая Морозостойкая Гидрофобная Не уменьшает паропроницаемость
Состав:	<ul style="list-style-type: none"> • Портландцемент • Гидратная известь • Минеральные заполнители • Модифицирующие добавки
Нанесение:	
Условия выполнения работ:	Температура применения (воздуха, основания, материалов): от + 5°C до + 25°C.
Подготовка основания:	Основания должны быть прочными, плотными, стабильными, ровными, очищенными от пыли, смазок, антиадгезионных средств, остатков краски, плесени, грибов, мха и пр., не иметь трещин и высолов и быть равномерно сухими по всей поверхности. Непрочные швы в кладке расшить на глубину до 2 см и заполнить Tynk Renowacyjny Podkładowy 920. Сильновпитывающие основания смочить водой. Продукт главным образом используется в для восстановления памятников архитектуры и т.п.
Типы оснований:	Старые штукатурки: наносить на 1 м выше уровня повреждений Сильновпитывающие основания: смочить водой. Слабые, осыпающиеся швы в кладке: загрунтовать GRUNTOLIT-SA 304. Все основания: покрыть OBRZUTKA RENOWACYJNA 910
Приготовление смеси:	Для приготовления растворной смеси машинным способом необходимо использовать только станции двойного смешивания. Время смешивания должно составлять 2 - 3 мин. Для приготовления растворной смеси для ручного нанесения, взять точно отмеренное количество чистой воды (от +15 до +20°C). Сухую смесь постепенно всыпать в емкость с водой при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят с помощью миксера или дрели с насадкой для вязких растворных смесей при скорости вращения 400-800 об./мин. Затем выдержать технологическую паузу для созревания растворной смеси и перемешать еще раз.
Нанесение:	Раствор равномерно нанести на всю поверхность и разровнять с помощью правила. При однослойном нанесении штукатурки окончательное выравнивание выполнять с помощью терки (резиновой или войлочной). Выполнять примерно через 1,5 часа.



Gładź Renowacyjny 930

Реставрационная изветково-цементная шпаклевка

Меры безопасности:	Следует избегать контакта с кожей и беречь глаза, в случае контакта с глазами, обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу. В случае контакта с кожей вымыть ее водой. Рекомендуется использование перчаток и защитной одежды.
Хранение:	9 месяцев со дня производства в сухих помещениях в неповрежденной заводской упаковке при температуре от + 5°C до + 25°C.
Упаковка Количество единиц упаковки на паллете	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg, 48 ЕН/Pal.

	0.5 mm
Расход	ок. 1,1 кг/м ² (на 1 мм толщины слоя)
Фракция заполнителя	до 0,5 мм
Прочность на сжатие	0,4 - 2,5 МПа (через 28 суток)
Прочность на растяжение при изгибе	≥ 1 МПа (через 28 суток)
Усадка	< 0,1 % (через 28 суток)
Общая рекомендованная толщина слоя	до 3 мм

Примечание: Рекомендуемая в технической карте инструкция по применению материала и технические данные были получены на основании нашего опыта и тестов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Данные величины могут измениться в зависимости от условий окружающей среды, качества поверхности основания, квалификации строителей. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. При сомнении в правильности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с производителем. Вышеизложенная информация, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности производителя. момента появления настоящего технического описания все предыдущие редакции становятся недействительными.