



HASIT Saniergrund

Saniersystemvorbereitung


Anwendungsbereiche: Bei Verwendung auf salzbelastetem Mauerwerk erfolgt eine Reduzierung der Salzwanderung in den frischen Putz. Zur Anwendung gegen hygroskopische Feuchtigkeit und als Regenschutz auf Mauerwerk geeignet. Die Tränkung des Mauerwerks ergibt desweiteren eine Festigkeitssteigerung. Die Anwendung bei feuchten Baustoffen ist möglich.

Eigenschaften:

- Schadsalzreduzierend
- Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes

Verarbeitung:



| Technische Daten: | | |
|---------------------|--|-------------------|
| Art.-Nr. | 2000147090 | 2000147089 |
| EAN | 4038502149343 | 4038502149336 |
| Zolltarifnr. | 32041100 | |
| Verpackungsart |  | |
| Menge pro Einheit | 5 l/Kanister | 10 l/Kanister |
| Einheit pro Palette | 60 EH/Pal. | 30 EH/Pal. |
| Farbe | Transparent | |
| Verbrauch | ca. 0,3 l/m ² | |
| Verbrauchshinweis | Verbrauchswerte sind Richtwerte und hängen stark von Untergrund und Verarbeitungstechnik ab. | |
| pH-Wert | ca. 13 | |

Materialbasis:

- Kaliwasserglas
- Kunststofffrei
- Silikonöl
- Mineralisch

Verarbeitung: Flächenbehandlung mit Sprühgerät, Flächenspritze oder Deckenbürste. Zur Imprägnierung von Altputzen empfiehlt sich Vornässen mit Kalkwasser. Danach HASIT Saniergrund mit Wasser 1:1 verdünnt auftragen. Eventuell nochmalige Imprägnierung mit unverdünnter Saniergrund-Lösung. Anschließend mit HASIT 205 Saniervorspritzmörtel bzw. HASIT 203 Fundamentputzfrisch-in-frisch auftragen.
 Nicht mit anderen Materialien vermischen.
 Werkzeug nach Gebrauch sorgfältig reinigen.
 Angrenzende Bauteile (Fenster, Fensterrahmen, Türen etc.) sind vor der Verarbeitung generell abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Beschädigung zu schützen.

Besonders zu beachten: Bei Verwendung von HASIT Saniergrund muss unbedingt frisch-in-frisch gearbeitet werden, da sonst keine Anhaftung mehr gewährleistet ist. HASIT Saniergrund verhindert die Salzeinlagerung in den noch frischen und nicht hydrophobierten Sanierputz.
 Weitere Verarbeitung mit dem HASIT-SANIERSYSTEM nach unseren Verarbeitungsrichtlinien bzw. entsprechend WTA-Empfehlung.

Lagerung: Gut verschlossen lagern. Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Mindestens 12 Monate lagerfähig.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



HASIT Saniergrund

Saniersystemvorbereitung

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Zeitabhängige Werte beziehen sich auf Normklimabedingungen (+20 °C/65 % r.F.). Diese können durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel.
Den aktuellen Stand unserer Technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.