

SYSTEMAUSWAHL

DIE HASIT PRODUKTE UND SYSTEME FÜR AUSSENPUTZE IM ÜBERBLICK

**** HASIT SycoTec-System | ✓✓✓ zusätzlicher Armierungsputz (HASIT 605, 804, 860) mit Gewebeeinlage
 ✓✓✓ besonders geeignet | ✓✓ geeignet | ✓ bedingt geeignet | - nicht geeignet

				Hochlochziegel	Leichtlochziegel	KS-Stein	Porenbeton		Leichtbeton			Normalbeton		
	TSR-Wert ¹⁾	Auswahl	1. Vorbehandlung 2. Grundputz	Rohdichte ≥ 0,8	Rohdichte < 0,8		$\lambda_R > 0,11$	$\lambda_R \leq 0,11$	$\lambda_R > 0,18$	$0,14 < \lambda_R < 0,18$	$\lambda_R < 0,14$	mit Dämmstoff-füllung		
			bei schwach saugendem Untergrund: HASIT 605		o. V.	HASIT 605	o. V.	o. V.	o. V.	o. V.	o. V.	o. V.	HASIT 605	
Standard-Qualität und Farbton mit hohem Reflexionswert (i. A. helle Farbtöne)	≥ 25	Der Klassiker	HASIT 650	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	✓✓✓	
		Feine Körnung	HASIT 350	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	✓✓✓	
		Der Schnelle	HASIT 653	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	✓✓✓	
		Leicht zu verarbeiten	HASIT 655	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schnell abbindend	HASIT 657	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rein mineralisch	HASIT 640	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rissicherer Leichtputz (Frührisse)	HASIT 656	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Sanierung von schwerem Mauerwerk	HASIT 680	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓✓✓
		Renovierung	HASIT 250	✓	-	✓✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓✓✓
- gehobene Qualität oder - schwach reflektierende Farbtöne oder - geringer Dachüberstand oder - feuchtes Mauerwerk oder - feiner Oberputz (< 2mm) oder - exponierte Lage (Wind, Regen) oder - unregelmäßiger Putzgrund	20 - 25	Leicht zu verarbeiten	HASIT 655	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schnell abbindend	HASIT 657	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rein mineralisch	HASIT 640	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Rissicherer Leichtputz (Frührisse)	HASIT 656	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Renovierung	HASIT 250	✓✓✓	-	✓✓✓	-	-	✓✓✓	-	-	-	-	✓✓✓
Sichere Fassade - HASIT SycoTec-System ⁴⁾	< 20		HASIT 655	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	
Sockelbereich, ungedämmt ³⁾		Hohe Festigkeit	HASIT 620	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Leicht zu verarbeiten	HASIT 625	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schneller Fasersockelputz	HASIT 623	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
Sockelbereich, gedämmt ³⁾		Hohe Festigkeit	HASIT 620	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Leicht zu verarbeiten	HASIT 625	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	
		Schneller Fasersockelputz	HASIT 623	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	

o.V. ohne Vorbehandlung | ¹⁾ TSR-Wert: Reflexionswert des Farbtons (Total Solar Reflectance) | ²⁾ Mauerwerk muss trocken sein |

³⁾ Details gemäß Richtlinie „Fassadensockelputz/Außenputz“, zur Abdichtung empfehlen wir HASIT Optiflex 1K oder Optiflex 2K

⁴⁾ HASIT SycoTec-System die sichere Fassade - nur mit Armierungsputz HASIT 860; weitere Informationen unter: www.hasit.de/sycotec