HASIT 650 Kalkzementputz



13
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.,Velké Hydčice 91,341 01 Horažďovice,IČ: 14706776

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu
183700
EN 998-1: 2016
Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP
Obyčejná malta CSI pro vnitřní / vnější omítku pro zdi, stropy, příčky a pilíře.

Reakce na oheň	Třída A1
Trvanlivost (zmrazování/ rozmrazování)	Minimálně 10 cyklů
Absorpce vody	W 0
Tepelná vodivost λ_D	$\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,45 W/(m ·K) pro P=50% $\lambda_{10,dry,mat}$ ≤ 0,49 W/(m ·K) pro P=90% (Tabulková hodnota)
Koeficient propustnosti vodních par μ	μ ≤ 20
Pevnost v tlaku po 28 dnech	CS I
Přídržnost	≥ 0,08 N/mm2
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku