

Mauermörtel

HASIT 900 D

Deckelnder Dünnbettmörtel



Produktbeschreibung

Mineralischer deckelnder Dünnbettmörtel der Mörtelgruppe MG III (DIN 18580) bzw. M 10 (EN 998-2). Zum gedeckelten Verkleben von Planziegelmauerwerk.

Vorteile auf einen Blick

- 80 - 90% weniger Mörtelverbrauch
- Ca. 30% verkürzte Arbeitszeit
- Schallschutz durch deckelnde Schicht
- Minimale Trocknungszeiten durch wasserarmes Mauern
- Hohes Wasserrückhaltevermögen
- Sehr gute Mörtelschlittgängigkeit

HASIT
Natürlich besser bauen

HASIT
Natürlich besser bauen

HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de
[Werk Schwarzenfeld](#)
Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92707-70761

Vertriebsgebiet Süd

[Werk Eichenkofen](#)
Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862
[Werk Kissing](#)
Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

[Werk Regensburg](#)
Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

[Werk Crossen](#)
Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

[Werk Ammerbuch-Altingen](#)
Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

Ein Unternehmen der
FIXIT GRUPPE
BAUSTOFFE MIT SYSTEM



HASIT 900 D, Stand Juli 2019. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Verarbeitung

HASIT 900 D

Bei der Planung eines Wohngebäudes spielt nicht nur die Wahl des richtigen Mauerziegels eine wichtige Rolle, sondern auch die Wahl des Mauermörtels zur Verarbeitung und Verklebung der Ziegel bei der Erstellung des Rohbaus. Ein Mauermörtel soll die bereits hohen Wärmedämmeigenschaften des Mauerwerks unterstützen. Zudem sollte eine einfache und schnelle Verarbeitung gewährleistet sein. Insbesondere Planziegel mit und ohne Dämmstofffüllung liegen voll im Trend. Der Vorteil der Planziegel liegt darin, dass sie auf beiden Seiten millimetergenau geschliffen sind und somit die Lagerfuge auf eine Dicke von 10 - 20% reduziert werden kann. Wichtig ist dabei, dass eine vollflächige Verklebung sowie bei ungefüllten Ziegeln eine Deckelung der Hohlräume stattfinden kann, um die Schallübertragung über die Hohlkammern zu verhindern.

Der HASIT 900 D ist ein dämmender Dünnbettmörtel für Planziegel in deckelndem Verfahren. Der Mörtel wird mit Hilfe eines Mörtelschlittens (Mörtelrolle) einfach und präzise vollflächig aufgetragen und ist somit die ideale Ergänzung für den Mauerwerksbau mit Planziegeln.



- 1. Benötigte Werkzeuge:** Mörtelschlitten, Rührgerät mit DLX-Rührer (empfohlen), Mörtelmischeimer, Messeimer (Wasser), Bürste zum Reinigen der Mörtelrolle
- 2. Anmischen:** Mischen Sie den Dünnbettmörtel klumpenfrei an. Nach einer Reifezeit von 5 Minuten noch einmal aufrühren.
- 3. Mörtelschlitten vorbereiten:** Während der Reifezeit stellen Sie den Mörtelschlitten korrekt auf die Ziegelbreite ein und benetzen ihn vor dem Befüllen mit Wasser. Danach wird der HASIT 900 D in die Mörtelrolle gefüllt.



- 4. Dünnbettmörtel aufziehen:** Ziehen Sie den gefüllten Mörtelschlitten kontinuierlich und gleichmäßig in Pfeilrichtung. Der Anschlag muss dabei parallel zur Außenseite des Ziegels geführt werden.
- 5. Mauerwerk setzen:** Nun können Sie die Ziegel setzen. Da der Mörtel sofort haftet, ist ein zügiges Arbeiten zu gewährleisten.
- 7. Reinigung:** Mineralische Leichtzuschlagstoffe im Mörtel ermöglichen eine problemlose Reinigung des Mörtelschlittens mit Wasserspritze und Bürste.