



KREISEL K150

Fliesenkleber Top 10


Anwendungsbereiche: Gebrauchsfertiger, pastöser Bau- und Fliesenkleber nach DIN EN 12004 auf Dispersionsbasis zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belagsbaustoffen im Dünnbettverfahren im Innenbereich.
Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen auf Putz, Beton, Gips- und Holzplatten (Spanplatten). Geeignet für Steingut, Mosaik, Kunststoff-Fliesen, Schallschutzplatten im Wandbereich. Bei Anwendung und Verlegung von Feinsteinzeug / Steinzeug im Bodenbereich sind aufgrund der langen physikalischen Reaktion Trocknungszeiten von > 2 Wochen zu berücksichtigen.

Eigenschaften:

- Pastöser Bau- und Fliesenkleber nach DIN EN 12004
- Gebrauchsfertig
- Klebeoffene Zeit (DIN EN 1346): nach 10 Minuten: ca. 1,7 N/ mm², nach 20 Minuten: ca. 1,4 N/ mm², nach 30 Minuten: ca. 1,1 N/ mm²
- Haftzugfestigkeit (DIN EN 1324): Luftlagerung: ca. 1,4 N/ mm², Warmlagerung: ca. 1,7 N/ mm²
- Damit hergestellte Flächen (Böden) sind je nach Saugverhalten des Untergrundes nach: > 14 Tagen begehbar, > 18 Tagen belastbar (private Nutzung), 3 – 4 Tagen verfugbar (Wandbereich). Bezieht sich auf 20 °C Luft- und Objekttemperatur.

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000007075
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	7 kg/EH
Einheit pro Palette	72 EH/Pal.
Verbrauchshinweis	Ca. 1,5 – 3,0 kg/ m ² - abhängig vom Fliesenformat.
EN 12004	D2 TE

Verarbeitung: Mit KREISEL Fliesenkleber K150 unter kräftigem Druck eine Kontaktschicht auf den Untergrund mittels Glättkelle aufbringen und anschließend mit passender Kammleiste das Kammbett aufziehen (Auftragswinkel 45°-60°). Fliesen vor der Hautbildung unter Druck einlegen, einschieben und justieren. Fugennetz vor der Erhärtung auskratzen und Belag abwaschen. Die Verfugung des keramischen Belages darf frühestens nach 48 Stunden bzw. nach Durchtrocknung des Fliesenklebers erfolgen.
Die Verlegung der keramischen Beläge ist unter Beachtung der Ausführungsnormen (DIN EN Normen) sowie der Merkblätter des Zentralverbandes des Baugewerbes in der jeweils gültigen Form auszuführen.

Lagerung: 18 Monate lagerfähig
Kühl, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen. Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.



KREISEL K150

Fliesenkleber Top 10

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden Sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.