



Creteo® Gala CC 600

Mortar rapid montaj canalizare

Domenii de utilizare:

- CreteoGala CC 600 Mortar rapid montaj canalizare este un mortar pe bază de ciment cu rezistență inițială ridicată pentru montarea rapidă la interior și exterior în lucrări de inginerie civilă.
- În special adecvat pentru așezarea și fixarea gurilor de vizitare și pentru lucrări de reparații defecte pe suprafețe de beton.
- Datorită timpului rapid de priză produsul poate fi utilizat peste tot unde elementele de construcție sunt supuse în cel mai scurt timp din nou la încărcări.
- Nu este adecvat pentru aplicații pe suprafețe mari, ex. ca șapă sau tencuială.

Proprietăți:

- Rezistent la îngheț și săruri
- Cu priză rapidă
- Rezistențe la compresiune și încovoiere ridicate
- Circulabil după cca. 2 ore (în funcție de temperatură)
- Aplicabil fără punte de aderență
- Ușor de procesat (se amestecă numai cu apă)
- Impermeabil
- Rezistență ridicată la sulfat

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	2000148458
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	20 kg/UM
Granulație	0 - 0,8 mm
Randament în litri	ca. 10,5 ltr./UM
Randament	10,5 - ca. 10,5 ltr./UM
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Necesar apă de malaxare	3.6
Grosime strat	5 - 50 mm
Densitate mortar uscat	1.951 kg/m ³
Conductivitate termică λ 10,dry	pentru P=90%
Capacitate termică specifică	ca. 1 kJ/kg K
Rezistență la compresiune (7 d)	≥ 35 Mpa
Rezistență la compresiune (28 d)	≥ 50 Mpa
Rezistență la încovoiere	≥ 7 Mpa
Clase de expunere	XF4

Suportul:

Stratul suport să nu fie prăfuit și înghețat, cât și fără agenți separatori cum ar fi uleiul de cofraj; de asemenea apa acumulată trebuie evitată.

Pregătirea suportului:

Se vor respecta normele generale în vigoare de lucru cu beton.
Stratul suport de beton se udă până la saturație. Apa în exces se lasă să se evapore sau se elimină cu un burete.



Creteo® Gala CC 600

Mortar rapid montaj canalizare

Pregătire:	Produsul se amestecă cu cantitatea de apă specificată cu un malaxor electric până se obține o masă omogenă, fără aglomerări. Timp de amestec cca. 2-3 minute. Timp de prelucrare : cca. 15 minute.
Punere în operă:	CreteoGala CC 600 Schachtfix se aplică cu mistria sau șpaclu. După ce mortarul intră în priză se tratează prin drișuire. Mortarul deja intrat în priză nu se mai amestecă cu apă.
Depozitare:	În spații uscate pe paleți de lemn. Minim 12 luni în spații uscate. Conform cu Regulamentul EG/1907/2006 Anexa XVII la 20 °C, 65 % umiditate relativă.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.