



Creteo® Road CC 600

Directive și instrucțiuni tehnice:

La prelucrarea produselor noastre trebuie respectate instrucțiunile din fișele tehnice, precum și avute în vedere conformitatea cu standardele generale și specifice pentru respectivele țări și recomandarea asociațiilor naționale.

Domenii de utilizare:

CreteoGala CC 600 Mortar rapid montaj canalizare este un mortar pe bază de ciment cu rezistență inițială ridicată pentru montarea rapidă la interior și exterior în lucrări de inginerie civilă. În special adecvat pentru așezarea și fixarea gurilor de vizitare și pentru lucrări de reparații defecte pe suprafețe de beton.
Datorită timpului rapid de priză produsul poate fi utilizat peste tot unde elementele de construcție sunt supuse în cel mai scurt timp din nou la încărcări.
Se adaugă aditivi speciali numai cu aprobarea producătorului.

Proprietăți:

- Rezistent la îngheț și săruri
- Cu priză rapidă
- Rezistențe la compresiune și încovoiere ridicate
- Circulabil după cca. 2 ore (în funcție de temperatură)
- Aplicabil fără punte de aderență
- Ușor de procesat (se amestecă numai cu apă)
- Rezistență ridicată la sulfat
- Stabil

Punere în operă:**Date tehnice:**

SAP-Art. Nr.:	2000148458
NAV-Art. Nr.:	144645
Tip ambalaj	
Unități per palet	24 UM/Pal. (AT) 24 UM/Pal. (IT) 24 UM/Pal. (CH) 24 UM/Pal. (BA) 24 UM/Pal. (HR) 24 UM/Pal. (RS) 24 UM/Pal. (SI) 24 UM/Pal. (SQ)
Cantitate per unitate	20 kg/UM
Granulație	0 - 0,8 mm
Randament	ca. 10,5 l/UM
Necesar apă de malaxare	ca. 3,6 l/UM
Grosime strat	5 - 50 mm
Observație grosime strat	pe strat
Rezistență la compresiune (1 h)	≥ 5 Mpa
Rezistență la compresiune (1 d)	≥ 25 Mpa
Rezistență la compresiune (28 d)	≥ 50 Mpa
Rezistență la încovoiere	≥ 7 Mpa
Rezistență la smulgere (28 d)	≥ 2,5 Mpa
Modul de elasticitate	ca. 24,6 Gpa



Creteo® Road CC 600

Date tehnice:	
SAP-Art. Nr.:	2000148458
Împrăștiere	100 mm
Monitorizare	Monitorizare externă realizată de laborator acreditat. De asemenea controlul intern al producției este realizat de laboratorul propriu și garantează o compoziție neschimbată.
Penetrare cloride	≤ 0,05 %
Rezistență la schimb de temperatură	R4 / ≥ 2,0 MPa

Compoziție:	• Ciment • Nisip sortat • Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăților de prelucrare
--------------------	---

Condiții punere în operă:	În decursul aplicării și uscării temperatura aerului și a suportului nu trebuie să scadă sub +5 °C și nici să crească peste +30 °C. Temperatura suportului, a materialului și a aerului peste 30 °C scurtează timpul de prelucrare. Până la uscare completă se protejează de uscare rapidă (raze solare directe) și udare suplimentară completă (ploaie).
----------------------------------	---

Punere în operă:	Timp de prelucrare : cca. 15 minute.
-------------------------	--------------------------------------

Informații pericole:	Informații detaliate cu privire la siguranța utilizării produselor se obțin din fișele tehnice de securitate. Înainte de punerea în operă a produselor citiți fișele tehnice de securitate.
-----------------------------	---

Depozitare:	În spații uscate pe paleți de lemn. Minim 12 luni în spații uscate. Conform cu Regulamentul EG/1907/2006 Anexa XVII la +20 °C, 65 % umiditate relativă.
--------------------	--

Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.
-----------------------------	--