



HASIT FN 130

Samonivelační stěrka

Oblast použití:

Jednovrstvá universálně použitelná samonivelační směs na bázi anhydritu pro vyrovnání podkladu v tloušťce 15–35 mm. Odpovídá CA-C35/F7 dle EN 13813. Vhodná i na podlahové vytápění. Expedice VL po individuální dohodě.

Pro vyrovnání povrchu a případné opravy anhydritových i cementových podlah v bytových i občanských prostorech a jako tenkovrstvý potěr na sdružené podlahy. Hmotu nelze používat ve sprchách s velkou zátěží (např. sportovní centra, plovárny atd.) a ve vlhkých místnostech s výjimkou domácích kuchyní a koupelen. V koupelnách a kuchyních jen za předpokladu provedení vodonepropustných povrchových úprav (AG 688 nebo Optiflex 2K)) v kombinaci s rohovým těsněním. Před lepením podlahových krytin musí být povrch dokonale suchý, horní plocha zabroušena a po odstranění prachu natřena základním nátěrem AP 300 Grundierung.

Samonivelační stěrka není vhodná jako konečná vrstva a musí být vždy opatřena vhodnou krytinou, jako dlaždice, laminát, dřevo, koberec nebo reakční pryskyřice.

Příslušnou samonivelační stěrku zpracovávat v závislosti na aplikované tloušťce vhodným pracovním náradím, např. ostatný válec, silniční kartáč nebo čeřící latě s čeřením v celé tloušťce aplikované vrstvy.

Skryté dutiny a praskliny musí být před aplikací odborně vyplněny.

Materiál není vhodný jako konečná úprava podlahy. Musí být opatřena vhodnou povrchovou úpravou např. koberec, laminát, PVC, dlažba atd.

Vlastnosti:

- Vyšší vydatnost
- Vysoká pevnost
- Universální použití
- Rychlé a efektivní zpracování

Zpracování:



Materiálové složení:

- Přírodní Anhydrit
- Kvalitní vápencový písek
- Příspěvky pro zlepšení zpracovatelnosti
- Minerální

Ztvrdnutí:

Schnutí

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, bez námrazy, savý, rovný, dostatečně tvrdý a pevný, bez výkvětů a uvolňovacích prostředků, olejů a mastnoty.

Nečistoty, jako jsou např. Mastnoty, oleje, prach, separační činidla a uvolněné, rozpadající se části musí být odstraněny

Příprava podkladu:

Penetrační nátěr musí být před aplikací stěrky řádně zaschlý (viz. technický list).

V oblastech s vystavením vlhkosti od země (např. suterén) je nutné podklad odizolovat vhodnými prostředky popř. HASIT Optiflex 2K.

Suché, savé podklady budou nejprve upraveny přípravkem AP 300 Grundierung, hladké nesavé podklady upravit přípravkem AP 320 Haftgrund a dle charakteru podkladu dodržet požadovanou dobu schnutí (viz tech. listy).

Příprava materiálu:

Obsah pytle smíchat s daným množstvím vody pomocí vhodného omítacího stroje s domíchávačem nebo ručního míchadla, promíchat až vznikne homogenní, tekoucí hmota bez suchých shluků. Dodatečné přidávání kameniva a přísad k hotové směsi je nepřipustné!

Alternativně může být produkt zpracován s komerčně dostupnými míchacími jednotkami nebo omítacími stroji.

Zpracování:

Namíchanou hmotu rozlijeme a stěrkou nebo ocelovým hladítkem roztřeme po ploše.

Zubová stěrka s půlkulatými zuby

Při zpracování na velkých plochách může být vyrovnávací stěrka zpracována pomocí běžných omítacích strojů s domíchávačem popřípadě pomocí kontinuálních míchaček. Při strojním zpracování je nutné dodržet správnou konzistenci směsi.

Odvzdušnění se provádí v závislosti na tloušťce vrstvy ostatným válečkem nebo stejně jako u litých potěrů čeřící tyčí.



HASIT FN 130

Samonivelační stěrka

Dodatečné zpracování:	U vytápěných podlah je nutno sepsat protokol o průběhu vytápění, přičemž postupným zvyšováním teploty je povoleno dosáhnout max. 50 °C. Procesu vysychání podlahy nebránit skladováním materiálu. V prvních 2 dnech chránit podlahu před přímým slunečním zářením, teplem a průvanem. V závislosti na vysychání a zrání podlahy, zpravidla do 2 dnů po aplikaci zajistit odstranění povrchové slinuté vrstvy (škrábnutí) a její zametení.
Zvláštní pozornost:	Při použití sila (Silo Systémů) nebo strojním zpracováním musí být dodržovány dané předpisy stroje a předpisy pro provoz a údržbu. Musí být dodržovány – obecné zásady a kodexy bezpečnosti práce.
Jistota kvality:	Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislých státních zkušebnách.
Balení:	V papírových pytlích s PE vložkou. Silo s míchačkou a dopravním šnekem
Skladování:	Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Doba skladování:	Skladovatelnost minimálně 6 měsíců
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.
Všeobecné informace:	Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.