



Spárovací malta 4 - 20mm

Flexibilní, otěruvzdorná a vodu odpuzující spárovací hmota pro spárování keramických obkládaček, desek, střední a malé mozaiky, kameninových a kabřincových obkladů, desek z přírodního a umělého kamene ve vnějším i vnitřním prostředí
Odpovídá CG 2 ArW dle EN 13888
Pro spárování obkladů a dlažby v normálních provozech.
Doby schnutí se vztahují při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %.
Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínkách prostředí. Rozdílné vlhkosti můžou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.

- Hladký vzhled
- Optimalizace výkvětů
- Vodovzdorný
- Mrazuvzdorný
- Vhodné na podlahové vytápění

Materiálové složení:	• Cement • Tříděné písky • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Minerální
Ztvrdnutí:	Hydratace
Podklad:	Spáry po přilepení obkládaček rovnoměrně vyškrábat na tloušťku obkladu. Lepidlo na obklady musí být dobře vyschnuté a zatvrdnuté.
Příprava podkladu:	Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit v případně vysoké savosti obkladu navlhčit vodou.



HASIT AJ 620

Spárovací malta 4 - 20mm

Příprava materiálu:	HASIT spárovací maltu smíchat v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody pomocí míchadla do pastovité směsi bez hrudek. Po cca 5 minutách se směs ještě jednou důkladně promíchá. Ztuhlou maltu již nefedit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!
Zpracování:	Zamíchanou spárovací maltu diagonálně stáhnout pomocí gumové stěrky nebo gumového hladítka a lehkým tlakem vnést spárovací maltu do celého průřezu spáry tak, aby se spára zcela vyplnila. Přesvědčte se, že spárovací malta trvale nepoškozuje povrch obkladu. Pěnová houba Čištění spár by mělo být prováděno diagonálně nebo kolmo na spáry aby se zabránilo vymývání a dosáhlo se čistého rastru spár. Nespárovat při přímém slunečním záření.
Informace o zpracování:	Po ztuhnutí spárovací malty, jemně navlženou houbou nebo houbovým hladítkem, vyhladíte spáry a vyčistíte obklad, dlažbu. Povlak vytvořený na povrchu obkladů po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraňte vlhkým hadrem nebo vlhkou houbou. V případě potřeby opakujte
Zvláštní pozornost:	Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého cementového závoje na obkladech je povoleno nejdříve po 8 dnech! Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínkách prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.
Jistota kvality:	Produkt podléhá pravidelné kontrole ve vlastních laboratořích tak i zároveň pravidelné kontrole v nezávislých státních zkušebnách.
Balení:	V papírových pytlicích s PE vložkou.
Skladování:	Skladovat v suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).
Doba skladování:	Doba skladovatelnosti: 9 měsíců. Dle 1907/2006/ES a příloha XVII při +20 °C, 65 % relativní vlhkosti (obsah ^{Cr 6+}). Datum výroby je uveden na obale.
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.
Všeobecné informace:	Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Informace uvedené v tomto technickém listu představují současný stav našich znalostí a praktických zkušeností. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. Služba našeho technického poradenství je k dispozici pro dotazy týkající se použití, zpracování a prezentaci našich výrobků. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.