



HASIT PP 501 SISI® SOL LF

SISI® ředící a penetrační přípravek

Oblast použití:	Univerzální přípravek na bázi silikonové pryskyřice/silikátu pro SiSi-omítky a SiSi-nátěr. Transparentní penetrační základní nátěr, vhodný pro venkovní použití a pro použití ve vnitřních prostorách. Jako hloubkový zpevňující nátěr bez rozpouštědel s možností použití i v iteriérech. Tak také jako penetrační a ředící roztok pro SiSi omítky a barvy.
------------------------	--

Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Jako penetrační prostředek na všechny druhy nasákových minerálních podkladů Sjednocení nasákovosti podkladu a zvýšení přilnavosti Egalizuje porovité podklady. Vysoká kryvost bez emisií a rozpouštědel (ELF). Bezbarvý, transparentní
--------------------	--

Zpracování:	
--------------------	--

Technická data			
Číslo výrobku	951878	142726	142395
EAN		4038502108760	4038502108777
Celní tarifní číslo		32041100	32041100
Způsob balení			
Množství na balení	1 l /Bal.	5 l /Bal.	10 l /Bal.
Balení na paletě		84 Množ./Pal.	60 Množ./Pal.
Barva	transparentní		
Spotřeba	ca. 0,2 l/m ²		
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.		
Hustota	1 kg/l		
Hodnota pH	ca. 9		

Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> Organický
-----------------------------	---

Podmínky zpracování:	Během aplikace a schnutí nesmí teplota ovzduší a podkladu klesnout pod +5 °C. Doba schnutí závisí na okolních podmínkách. Při relativní vlhkosti vzduchu 65 % a teplotě +20 °C cca 5 hodin. Úplné vyschnutí a plná zatížitelnost cca za 3 dny. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, rychlým vyschnutí a následným navlhčením. Při aplikaci doporučujeme zastínit natírané plochy a to za silného větru, deště, vysoké vlhkosti a silného slunečního osvitu. Podmínky platí i po dobu schnutí.
-----------------------------	--

Podklad:	Nečistoty, jako jsou např. Mastnoty, oleje, prach, separační činidla a uvolněné, rozpadající se části musí být odstraněny Prověření, posouzení a úprava podkladu musí být v souladu s platnými vnitrostátními i evropskými předpisy. U nově vytvořených podkladů je třeba dodržovat zejména dobu schnutí nebo zrání stanovenou výrobcem podkladu, jakož i technické informace a pokyny týkající se tohoto výrobku. Povrch musí být dostatečně pevný. Charakteristika mřížové zkoušky 0 a 1 podle EN 2409 musí být dosažena po ošetření základním nátěrem.
-----------------	---



HASIT PP 501 SISI® SOL LF

SISI® ředící a penetrační přípravek

Příprava podkladu:	<p>Omítky skupiny malt IV a V: sádrové, vápenosádrové a omítky ze syntetické sádry.: Povrch nutno očistit. Výrobek aplikujeme dle nasákovosti podkladu jednou nebo dvakrát. Při aplikaci se musí výrobek vsáknut do podkladu.</p> <p>Omítky a malty skupiny II a III: Cementové a vápenocementové omítky: Povrch nutno očistit. Výrobek aplikujeme dle nasákovosti podkladu jednou nebo dvakrát. Při aplikaci se musí výrobek vsáknut do podkladu.</p> <p>Na soudržné staré nátěry nebo staré nátěry na bázi silikátů.: Povrch nutno očistit. Výrobek aplikujeme dle nasákovosti podkladu jednou nebo dvakrát. Při aplikaci se musí výrobek vsáknut do podkladu.</p> <p>Sádrokartonové desky, sádrové desky, celostěné sádrové desky.: Povrch nutno očistit. Výrobek aplikujeme dle nasákovosti podkladu jednou nebo dvakrát. Při aplikaci se musí výrobek vsáknut do podkladu.</p> <p>Nenosné nátěry a povrchy.: Nátěry nebo povrchy, které jsou stále nevhodné i po doporučeném předběžném ošetření podkladu nebo základním nátěru např. HASIT PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 501 SISISOL LF, PP 301 HYDRO LF nebo PP 317 ISO LF (Poznámka: Zkouška křížovým řezem podle EN 2409) musí být mechanicky odstraněny.</p>
Příprava podkladu:	Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny Oprýskané olejové, lakové barvy a disperzní barvy musí být opáleny. Zbytky tapet a klihu omýt teplou vodou
Příprava materiálu:	Použití jako penetrace/hloubkové zpevnění: Při nátěru nesmí vznikat na povrchu film. Podle poréznosti a nasákovosti podkladu musí být nastaven stupeň ředění. Produkt se ředí vodou avšak max. 20 %.
Zpracování:	Nanášejte vhodným štětcem, válečkem nebo štěrkou – je nutné dosáhnout plného a rovnoměrného pokrytí podkladu. Přípravek se aplikuje rovnoměrně pomocí vhodného stříkacího zařízení. Důležité, po vyschnutí nesmí penetracní nátěr tvořit lesklý povlak . Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, zasažená místa důkladně omyjte v případě očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při stříkání nevdechujte aerosoly. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Podrobnější informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu. Pouze zcela prázdné obaly mohou být recyklovány. Prohlášení („EWC“), k dispozici v souladu s EPR (Evropský katalog odpadů). Pokyny pro první pomoc v rámci bezpečnosti. Při zpracování pomocí Airless zařízení je třeba poznamenat, že se vytváří pouze mlha a penetrační přípravek se usazuje pouze povrchově. Je doporučeno následné přerolování válečkem.
Balení:	V recyklovatelných plastových nádobách.
Skladování:	Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5 °C do +30 °C. Skladování maximálně 12 měsíců.
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace najeznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.



HASIT PP 501 SISI® SOL LF

SISI® ředící a penetrační přípravek

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenese odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenese odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkонтrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.