



HASIT CALSOL® Saniergrund

Sanační koncentrát

Oblast použití: Sanační penetrační přípravek na bázi rozpuštěného oxidu křemičitého pro zpevnění podkladu a zlepšení přilnavosti následných omítek na minerálních podkladech. Prokřemeňovací koncentrát ke zpevnění stavebních hmot a k utěsnění proti zemní vlhkosti, hydroskopické vlhkosti a jako ochrana proti dešti. Pro zablokování ve vodě rozpustných solí.

Vlastnosti:

- Jako penetrační prostředek na všechny druhy nasákavých minerálních podkladů
- Egalizuje porovité podklady.
- Zpevňuje podklad

Zpracování:



Technická data			
Číslo výrobku	141862	23054	23055
EAN		4038502149657	4038502149640
Celní tarifní číslo		32041100	32041100
Způsob balení			
Množství na balení	1 l	5 l/Kanistr	10 l/Kanistr
Balení na paletě		84 Množ./Pal.	60 Množ./Pal.
Barva	transparentní		
Spotřeba	ca. 0,3 l/m ²		
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.		
Hodnota pH	ca. 13		

Materiálové složení:

- Oxid křemičitý (vodní sklo)
- Čistě minerální

Zpracování: Nanášení rozprašovačem, štětkou nebo stříkačkou. Pro impregnace stávajících starých omítek doporučujeme zvlhčení vápenou vodou. Tímto selepší zpevnění původního podkladu. Při použití Hasit CALSOL Saniergrund musí být další vrstvy (násthík) bezpodmínečně dodržen postup prací systémem čerstvé-do-čerstvého, jinak není zajištěna přilnavost. Saniergrund zabraňuje ukládání solí v čerstvých a ne zcela hydrofobizovaných sanačních omítkách. Nesmíchejte s jinými materiály. Po ukončení práce náradí ihned omýt vodou. Přilehlé stavební části (okna, dveře, dlažba, obklady atd.) nutno chránit zakrytím proti potřísnění, popřípadě ihned za mokra očistit.

Zvláštní pozornost: Při použití Hasit CALSOL Saniergrund musí být další vrstvy (násthík) bezpodmínečně dodržen postup prací systémem čerstvé-do-čerstvého, jinak není zajištěna přilnavost. Saniergrund zabraňuje ukládání solí v čerstvých a ne zcela hydrofobizovaných sanačních omítkách. Při dalším zpracování Hasit-sanačního systému dodržujte naše pokyny pro zpracování nebo doporučení organizace WTA.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených nádobách. Teplota při skladování od +5°C do +30°C. Skladovatelnost 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+)

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.



HASIT CALSOL® Saniergrund

Sanační koncentrát

Všeobecné informace:

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. Hasit s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoli jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.