

HASIT PE 829 KALSIT

Vopsea var interior și exterior

Domenii de utilizare:

Vopsea de var rezistentă la intemperii, cu putere mare de acoperire, care respinge apa pentru interior și exterior, pe bază de var stins depozitat mai mulți ani, pigmenți minerali, făină de marmură și cantități reduse de lianți organici (< 2%). Se livrează albă sau colorată în nuanțe deschise. Fb-Clasa conform BFS-MB Nr. 26: C.

Proprietăţi:

- Materii prime naturale, ecologice
- Reglează umiditatea
- Materii prime istorice verificate
- Fără emisii și solvenți (E.L.F.)
- fără-COV

Punere în operă:



Date tehnice:	
Număr articol	**2000007163**
EAN	4038502101495
Nr. taxă vamală	32099000
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	15 l/UM
Unități per palet	24 UM/Pal.
Consum	ca. 0,2 l/m²/St.
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Coeficient de difuzie la vapori de apă µ	10 - 12
Valoare sd	0,001 m
Valoare pH	ca. 12
Putere de acoperire	Clasa 3, la 6 m2 / Litru (EN 13300)
Lavabilitate	Clasa 3 (EN 13300), „lavabil“ (DIN 53778)
Strălucire	mat, G ≥ 10 la unghi de 85°, G3
Densitate strat în stare uscată	100 µm < E ≤ 200 µm, E_3
Dimensiune granule	fină < 100 µm, S_1
Nuanţe disponibile	Culori selectate

Compoziţie:

- Var stins depozitat minim 3 ani
- Pentru utilizare pe clădiri monument istoric, deoarece este pur mineral, fără ciment și hidraulic.
- Făină albă de marmură
- Apă
- Aditivi pentru îmbunătățirea proprietăţilor de prelucrare
- Mineral

Condiții punere în operă:

În decursul prelucrării și uscării temperatura aerului și suportului nu trebuie să scadă sub +8 °C. În timpul prelucrării şi întăririi materialului, dar minim 7 zile, se protejează materialul de îngheţ.

Suportul:

Suportul trebuie să fie curat, rezistent, stabil, fără eflorescențe, alge sau materiale ce pot forma un strat separator.
Suporturile trebuie să fie rezistente. Valori de tăiere 0 sau 1 trebuie să fie obținute conform EN 2409.



HASIT PE 829 KALSIT

Vopsea var interior și exterior

Pregătirea suportului:	Fisurile fine de pe suprafața tencuielii se dilată şi se răzuiesc astfel încât toate părțile fragile și desprinse să fie îndepărtate. Aceste fisuri pot fi reparate HASIT CALSOLAN® POR sau HASIT PF 889 KALSIT FINISH LIGHT. Acoperire pentru protecție: Suprafețele adiacente, sticlă, ceramică, aluminiu, lemn, mobilă, podele, ș.a. trebuie acoperite. Stropirea proaspătă se poate șterge imediat cu cârpă umedă sau spăla cu apă.
Pregătire:	Produs gata pentru utilizare.
Punere în operă:	Suprafețele grosiere se vopsesc cu tehnică de vopsire circulară sau cu echipament airless. În aceste cazuri nu este adecvată aplicarea cu rolă. În cazul apariției de eflorescențe din suport trebuie așteptat 12 ore deoarece în acest interval vopseaua își dezvoltă capacitatea completă de acoperire. Aplicarea colorată: se recomandă aplicarea unui prim strat alb și al doilea strat colorat. Este posibilă și pigmentarea pe șantier cu o cantitate redusă (tonuri pastel) de pigmenți rezistenți la var, pe suprafeţe mici. Pentru suprafețe mari şi tonuri de culoare mai intense se recomandă alegerea unei nuanţe (paletar culori) şi comandarea materialului gata pigmentat. Vopeaua de var se poate pigmenta în aproape toate tonurile, cu excepţia tonurilor închise. Completările fără reţetă exactă sunt greu de realizat şi cu mici diferenţe. De aceea vopseaua ar trebui comandată o singură dată pentru toată suprafaţa. Pentru eventuale reparații viitoare se recomandă păstrarea de material în recipient închis (de sticlă).
Informații ambalaj:	În găleți de plastic reciclabile.
Depozitare:	Se depozitează în ambalaj bine închis. Temperatură de depozitare între +5 °C şi +30 °C. Minim 12 luni.
Informații pericole:	Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.
Informații generale:	Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente. Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent. Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului. Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime. Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații. Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.