RÖFIX 952

CE

04
RÖFIX AG ● Badstrasse 23 ● A-6832 Röthis

Numărul declarației de performanţă și codul unic de identificare al tipului de produs
5911
EN 998-2
1139
Mortar normal de zidărie (G)
Mortar normal de zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la construcții interioare și exterioare, supuse la solicitări statice

Rezistență la compresiune	M5
Aderență	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm² (Valoare tabelată)
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	NPD
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m ·K) pentru P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m ·K) pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD