





HASIT 1110

Mortar hidroizolații

Domenii de utilizare:	Izolație minerală pe bază de ciment. Izolație împotriva umidității din podea fără presiune, a apei scurse la soclu, în zone cu umiditate redusă și medie, pe beton și tencuială. Mortar de izolație rezistent la presiunea apei pentru bazine de apă și alte construcții asemănătoare. NU se aplică pe tencuială decorativă sau sistem termoizolant.
Proprietăți:	<ul style="list-style-type: none">• Insolubil în apă• Rezistent la umiditate constantă• Fără solvenți• Nu se poate vopsi• Rezistență mecanică ridicată
Punere în operă:	
Date tehnice:	
Număr articol	2000006441
Tip ambalaj	
Cantitate per unitate	25 kg/UM
Unități per palet	42 UM/Pal.
Culoare	gri
Granulație	0 mm
Consum	ca. 5,5 kg/m ²
Informații consum	Valorile de consum sunt orientative și pot varia în funcție de suport și mod de punere în operă.
Densitate mortar uscat (EN 1015-10)	ca. 2.000 kg/m ³
Compoziție:	<ul style="list-style-type: none">• Ciment• Nisip cuarțos
Condiții punere în operă:	În decursul punerii în operă, a prizei, întăririi și uscării temperatura aerului și a stratului suport nu trebuie să scadă sub + 5 °C sau să crească peste + 25 °C. Până la uscare completă suprafețele trebuie protejate de îngheț, uscare prea rapidă (expunere la curenți de aer, raze solare directe) și umiditate suplimentară (ploaie).
Suportul:	Suportul trebuie să fie uscat, curat, fără porțiuni înghețate, absorbant, plan, aspru, rezistent, fără eflorescențe și materiale ce pot forma un strat separator precum uleiuri sau grăsimi.
Pregătirea suportului:	Resturile de mortar și betonul fragil trebuie îndepărtate complet.
Punere în operă:	Nu amestecați cu alte materiale.
Informații ambalaj:	În saci de hârtie rezistentă la umiditate.
Depozitare:	Se depozitează în spații uscate, răcoroase, pe paleți de lemn, protejat împotriva umidității. Depozitare / Valabilitate: 6 luni. Conținut redus de crom conform EG 1907 / 2006 Anexa XVII la 20°C, 65% umiditate relativă. Data producției imprimată pe ambalaj.
Informații pericole:	Instrucțiunile de siguranță detaliate pot fi găsite în fișele noastre de securitate separate. Acestea pot fi citite înainte de utilizare.



HASIT 1110

Mortar hidroizolații

Informații generale:

Această fișă tehnică le înlocuiește pe toate cele precedente.

Informațiile din această fișă tehnică au la bază experiența acumulată cu utilizarea produsului până în prezent.

Informațiile prezentate sunt selectate atent și cu bună credință însă fără garanția faptului că sunt complete. Informațiile prezentate nu implică răspunderea producătorului pentru deciziile ulterioare ale utilizatorului. Informațiile prezentate nu constituie singure o relație contractuală între producător și utilizator. Prezentarea acestor informații nu eliberează utilizatorul de evaluarea proprie a oportunității utilizării produsului.

Asigurăm calitatea constantă a produselor noastre prin monitorizare constantă a procesului de producție și a calității materiilor prime.

Serviciul nostru tehnic vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare și demonstrații.

Fișele tehnice actuale sunt disponibile la pagina de internet sau la sediul național central.