

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. PS-13-0301

1. Produkto tipo unikalus indentifikavimo kodas:
KREISEL WÄRMEDÄMM-SYSTEM
PS-M, PS-S, PS-SA, PS-SO, PS-SO PROTECT, PS-SISI, PS-BIO
2. Naudojimo paskirtis:
IŠORINĖ SUDĖTINĖ TERMOIZOLIACINĖ SISTEMA SU TINKU, IZOLIACIJOS PRODUKTAS - POLISTIRENINIS PUTPLASTIS (EPS), SKIRTA PASTATŲ SIENŲ APŠILTINIMUI
3. Gamintojas:
UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. +3705 2164041
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos:
SISTEMA 1, 2+
5. Europos vertinimo dokumentas: **ETAG 004:2013**
Europos techninis įvertinimas: **Nr. ETA-13/0301, išduotas 2018-04-28**
Techninio vertinimo įstaiga: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**
Notifikuotoji įstaiga: **identifikavimo Nr. 1020**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Charakteristikos	Rodikliai	Techninė specifikacija
Degumas	Žr.1 lentelę	EN 13501-1
Vandens nepralaidumas	Išlaikyta	
Vandens įgėris	< 1kg/m ² po 1 h < 0,5 kg/m ² po 24 h	
Sistemos konfigūracija/ Atsparumas smūgiui	Žr.2 lentelę	
Vandens garų laidumas	≤ 1,0 m	
Sukibimo stipris tarp bazinio sluoksnio ir izoliacijos	Žr.3 lentelę	
Sukibimo stipris tarp klijų ir pagrindo/izoliacijos	Žr.4 lentelę	
Atsparumas vėjo apkrovai	Žr.5 lentelę	
Garso izoliavimas	NPD	
Izoliacijos šiluminė varža	Žr. izoliacijos CE ženklinią	
ISTS šiluminė varža	≥1,0 (m ² ×K)/W	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Technologas Šarūnas Mačionis
Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius
2018 m. balandžio 28 d.



Lentelė Nr. 1 Degumas

Konfigūracija	Organinių medžiagų kiekis / Degimo šiluma	Storis	Antipirenų kiekis	Euroklasė pagal EN 13501-1
Klijai	- / maks. 0.66 MJ/kg	maks. 5 mm	Be antipirenų	B – s1, d0
Putų polistireno EPS plokštės maks. ≤ 20 kg/m ³ tankio	/	neribojamas	Kiekis, užtikrinantis Euroklasę E pagal EN 13501-1	
Bazinio sluoksnio danga	- / maks. 0.31 MJ/kg	maks. 5 mm	Be antipirenų	
Stiklo pluošto tinklelis	maks. 20 % / maks. 8,13 MJ/kg	-		
Baigiamasis sluoksnis, maks. storis ≤ 2 mm	- / maks. 1.76 MJ/kg	maks. 2 mm		
Apsauginė danga mineraliniam baigiamajam sluoksniui	- / maks. 5.34 MJ/kg	maks. 0.1 mm		
Baigiamasis sluoksnis, maks. storis > 2 ir ≤ 3 mm	- / maks. 1.76 MJ/kg	maks. 3 mm		
Apsauginė danga mineraliniams baigiamiesiems sluoksniams	- / maks. 5.34 MJ/kg	maks. 0.1 mm	B – s2, d0	

Lentelė Nr. 2 Sistemos konfigūracija/ Atsparumas smūgiui

<p>Klijai: KREISEL PL 210 KREISEL Wärme-Dämmsystem 220 / KREISEL Wärme-Dämmsystem Winter 220 W KREISEL PL 210 Graphit + EPS (TR ≥ 100 kPa) Tinkų dangos: bazinis sluoksnis KREISEL Wärme-Dämmsystem 220 / KREISEL Wärme-Dämmsystem Winter 220 W KREISEL A 240 + armavimas ir žemiau išvardinti baigiamieji sluoksniai:</p>	<p>Viengubas standartinis tinklelis</p> <p>bazinio sluoksnio storis 3 mm</p>	<p>Dvigubas standartinis tinklelis</p> <p>bazinio sluoksnio storis 5 mm</p>
<p>KREISEL KORNPULTZ 062 / POZTYNK - SZ BR 062</p>	<p>Kategorija III</p>	<p>Kategorija II</p>
<p>KREISEL REIBEPUTZ 061 / POZTYNK - SZ DR 061</p>		
<p>ACRYLPUTZ KORN 010 / AKRYTYNK BR 010 / AKRYTYNK KORN BR 010 California</p>	<p>Kategorija II</p>	<p>Kategorija I</p>
<p>ACRYLPUTZ REIBE 010 / AKRYTYNK DR 010 / AKRYTYNK REIBE DR 010 California</p>		
<p>SILIKONPUTZ KORN 030 / SILIKOTYNK BR 030</p>		
<p>SILIKONPUTZ REIBE 030 / SILIKOTYNK DR 030</p>		
<p>SILIKONPUTZ KORN 031 PROTECT / SILIKOTYNK BR 031 PROTECT</p>		
<p>SILIKONPUTZ REIBE 031 PROTECT / SILIKOTYNK DR 031 PROTECT</p>		
<p>SILIKATPUTZ KORN 020 / SILIKATYNK BR 020</p>		
<p>SILIKATPUTZ REIBE 020 / SILIKATYNK DR 020</p>		
<p>SISIPUTZ KORN 040 / SISITYNK BR 040 / SISITYNK BR 040 California</p>	<p>Kategorija II</p>	
<p>SISIPUTZ REIBE 040 / SISITYNK DR 040 / SISITYNK DR 040 California</p>		
<p>MAX PROTECT KORN 042</p>	<p>Kategorija I</p>	
<p>MAX PROTECT REIBE 042</p>		

Lentelė Nr. 2 (tęsinys)

<p>Klijai: KREISEL PL 210 KREISEL Wärme-Dämmsystem 220 / KREISEL Wärme-Dämmsystem Winter KREISEL PL 210 Graphit + EPS (TR ≥ 100 kPa) Tinkų dangos: bazinis sluoksnis KREISEL Wärme-Dämmsystem 220 / KREISEL Wärme-Dämmsystem Winter 220 W KREISEL A 240 + armavimas ir žemiau išvardinti baigiamieji sluoksniai:</p>	<p>Viengubas standartinis tinklelis KREISEL MESH 220 bazinio sluoksnio storis 5 mm</p>	<p>Dvigubas standartinis tinklelis bazinio sluoksnio storis 5 mm</p>
<p>SILIKONPUTZ KORN 030 / SILIKOTYNK BR 030</p>	<p>Kategorija I</p>	<p>-</p>
<p>SILIKONPUTZ REIBE 030 / SILIKOTYNK DR 030</p>		

Lentelė Nr. 3 Sukibimo stipris tarp bazinio sluoksnio ir izoliacijos

<p>Išėitinė būseną po 28 parų: sukibimo stipris ≥ 0.080 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje</p>
<p>Po 28 parų ir hidroterminių ciklų: sukibimo stipris ≥ 0.080 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje</p>
<p>Po 28 parų, 7 dienų mirkymo vandenyje ir 7 dienų džiovavimo: sukibimo stipris ≥ 0.080 MPa ir kohezinis suirimas izoliaciniame gaminyje</p>
<p>Po 28 parų ir užšaldymo-atšildymo ciklų: bandymas nereikalingas</p>

Lentelė Nr. 4 Sukibimo stipris tarp klijų ir pagrindo/ izoliacijos

		Išaitinė būseną	48 val. mirkymas vandenyje + 2 val. 23°C/50% RH	48 val. mirkymas vandenyje + 7 dienas 23°C/50% RH
KREISEL PL 210 KREISEL Wärme-Dämmsystem 220 / KREISEL Wärme-Dämmsystem Winter 220 W	Betonas	≥ 0.25 MPa	≥ 0.08 MPa	≥ 0.25 MPa
	Putų polistirenas (EPS)	≥ 0.08 MPa	≥ 0.03 MPa	≥ 0.08 MPa
KREISEL PL 210 Graphit				

Lentelė Nr. 5 Atsparumas vėjo apkrovai

Galima naudoti smeiges, turinčias ETĮ pagal EVD 330196-01-0604, EVD 330196-00-0604 arba ETAG 014, su sąlyga, kad tokios smeigės atitinka šiuos reikalavimus:

	Reikalavimai	
Lėkštelės skersmuo	≥ 60 mm	
Lėkštelės standumas	Montavimas paviršiuje:	≥ 0.3 kN/mm
	Montavimas įleidžiant:	≥ 0.6 kN/mm
Lėkštelės trūkimo apkrovos jėga	≥ 0,44 kN	

Stiklo pluošto tinklelio apibūdinimas	Vienu ar dviem sluoksniais įrengiamo stiklo pluošto tinklelio akutės dydis (mm)	Absoliutus stipris po sendinimo (N/mm)	Santykinis likutinis stipris po sendinimo, lyginant su pradine būseną (%)
R 117 A101	4.0 × 4.5	≥ 20	≥ 50
R 131 A101	3.5 × 3.8		
R 167 A101	6.0 × 7.0		
SSA-1363-4SM / KREISEL Mesh 160	4.0 × 4.0		
KREISEL Mesh 220	7.0 × 7.5		