

KREISEL® Mineraliniai struktūriniai dažai 071

MINERALINIAI DAŽAI

- Atsparūs drėgmei ir šalčiui
- Gerai sukimbantys su pagrindu
- Nedegūs
- Labai laidūs garams
- Atsparūs smūgiams
- 1 mm samanėlės struktūra

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Dažai purškimui baigiamajam sluoksniui garažų, parkingų specialiai paruoštų mineralinės vatos lubų plokščių mechanizuotu būdu. Formuoja dangą su samanėlės struktūra.

NAUDOJIMAS:

Sausą mišinį skiesti vandeniu proporcijoje 6,5 litrai ir 25 kg mišinio. Pilti palaipsniui į talpą su vandeniu maišant lėtaeigio maišytuvo pagalba iki gausis vientisa masė, be grudelių. Palikti brendimui 5 minutes ir vėl kruopščiai išmaišyti. Kad išvengti skirtingų atspalvių, kiekvieną dažų partiją reikia paruošti tiksliai tokiu pat būdu su tokiu pačiu vandens kiekiu. Paruoštus dažus reikia purkšti atitinkamos konstrukcijos dažymo agregato pagalba su atitinkamai parinktu antgaliu (4-6 mm.). Darbų atlikimo metu ir džiūvimo metu saugoti nuo šalčio, kritulių per daug aukštos temperatūros ir nuo stipraus vėjo. Naudoti temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūros sąlyga taikoma orui, pagrindui ir produktui. Dažų purškimui naudoti atitinkamai pritaikytą agregatą su reikiamu antgaliu. Dažus reikia dėti tolygiai taip, kad struktūra būtų vienoda visame paviršiuje. Didelio įgeriamumo ir dulkantys pagrindai turi būti sustiprinti naudojant priemonę GRUNTOLIT-W 301. Prieš dengiant gruntavimo priemonę, gruntavimui nenumatytus paviršius reikia uždengti. Po mineralinės vatos plokščių priklijavimo gruntavimą galima pradėti mažiausiai po 24 valandų (priklauso nuo aplinkos sąlygų). Priklijuota mineralinės vilnos izoliacija mažiausiai prieš 24 val. turi būti padengta TYNKOLIT –GSA 342.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sąnaudos:	apie 1,3-3 kg/m ² priklausomai nuo norimo efekto ir purškimo būdo
Tankis:	~ 1,02 g/cm ³
Grūdėtumas:	1 mm
Sistemos atsparumas smūgiui	> 3J
Sukibimas tarp sluoksnių	≥ 0,08 MPa
Sukibimas tarp sluoksnių po atsparumo šalčiui	≥ 0,04 Mpa
Reagavimas į ugnį	nedega
Maišymo su vandeniu santykis:	apie 6,5 litrų vandens/25 kg sauso mišinio

ĮRANKIŲ VALYMAS:

Švari vandeniu iškart baigus darbą.

ĮPAKAVIMAS:

Maišai 25 kg ant padėklų, po 48 vienetus.

SANDĖLIAVIMAS:

Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose, nepažeistose, originaliose pakuotėse.

DĖMESIO:

Sumaišytas su vandeniu tampa šarminis. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Patekus į akis, plauti gausiai švari vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.