



ELAST-FASSADENFARBE 007

Įtrūkimus perdiangiantys akriliniai fasadiniai dažai

Parametrai:	Elastingi akriliniai fasadiniai dažai silikoninės dervos pagrindu. Sutrūkinėjusių (iki 0,5mm pločio) sienų dažymui viduje ir išorėje. Puikiai tinka betono paviršiams.
--------------------	--

Produkto savybės:	• Ypač elastingi • Padengia ir sutvirtina įtrūkimus • Atsparūs šalčiui ir drėgmei • Gerai sukimbantys su pagrindu • Laidūs garams • Atsparūs UV spindulių poveikiui
--------------------------	---

Kaip naudoti:	     
----------------------	--

Techniniai duomenys:	
Prek. nr.	5907418016126
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	15 l.
Kiekis paletėje	33 vnt./pal.
Spalva	pigmentuoja mas
Sąnaudos	Apie 0,25l/m²

Techniniai parametrai:	Tankis: apie 1,40 g / cm ³ Dangos atsparumas drėgnajam šveitimui: ≥ 10 000 ciklų Vandens garų pralaidumas: ≥ 250 g / m ² 24 val. Vandens garų laidumo koeficientas: V3 Vandens pralaidumas: W3 Plyšių užpildymas: A2 Grūdėtumas: S2- vidutinis Anglies dioksido pralaidumas: C0 Blizgumas: G3 Sluoksnio storis: E3 Difuzinės varžos koeficientas μ : ≤ 20000 Sluoksnio džiūvimo laikas: apie 12 valandų
-------------------------------	--

Sudėtis:	• Speciali akrilinio polimero dispersija • Silikoninės emulsijos dispersija • Modifikuojantys priedai • Pigmentai • Vanduo
-----------------	--

Pagrindo paruošimas:	Priklausomai nuo pagrindo įgeriamumo ir rūšies, gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301 arba GRUNTOLIT-SG 302 gruntu. Grybelių ar kitais mikroorganizmais pažeistus pagrindus reikia deaktyvuoti su priemone SEPTOBUD 1008. Esant ištrupėjimams ir nelygumams paviršius išlyginti remontiniu mišiniu SPACHTEL&REPARATURMÖRTEL 429. Remontinis mišinys turi gerai išdžiūti. Dažymui numatyti paviršiai turi būti atitinkamai paruošti. Paviršiai, kurie nebus dažomi, turi būti iš anksto uždengiami.
-----------------------------	---

Pagrindų rūšys:	Cementinis kalkinis tinkas: Gruntuoti su preparatu GRUNTOLIT-W 301 ar EXPERT 6 Gipsinis tinkas: Gruntuoti su preparatu GRUNTOLIT-SG 302 ar EXPERT 5 Betonas, gelžbetonis: Gruntuoti su preparatu GRUNTOLIT-SG 302 ar EXPERT 5 Plonasluoksniai mineraliniai ir dispersiniai tinkai: Gruntuoti su preparatu GRUNTOLIT-W 301 ar EXPERT 6 Senos dažų dangos: Gruntuoti su preparatu GRUNTOLIT-W 301 ar EXPERT 6 Gipsinis tinkas ir glaistas: Gruntuoti su preparatu GRUNTOLIT-SG 302 ar EXPERT 5
Produkto paruošimas:	Produktas yra paruoštas naudoti. Neskiesti vandeniu ir nemaišyti su kitomis medžiagomis. Prieš naudojant įsitikinti, kad dažai atitinka užsakomą spalvą, dažus permaišyti.
Naudojimas:	Dažus tepti voleliu, teptuku arba purkšti purkštuvu. Apytikslis džiuvimo laikas - 12 valandų. Dažymo ir dažų džiuvimo metu saugoti nuo šalčio, atmosferinių kritulių, saulės šviesos, vėjo. Rekomenduojama pasirūpinti specialia dažomų plotų apsauga (pvz., uždengti plėvele ir t.t.)
Darbo sąlygos:	Naudojimo temperatūra (oro, pagrindo, medžiagų): nuo +5°C iki +25°C. Paviršius turi būti sausas, švarus ir tvirtas. Pagrindo paviršiuje neturi būti dulkių, riebalų, druskos nuosėdų, pelėsių, dumblių, samanų ir kt.
Pastabos dėl naudojimo:	Visas paviršius dažomas nuosekliai be jokių pertraukų, kad būtų išvengta spalvos skirtumų. Vienam paviršiui naudoti produktą su tuo pačiu gamybos partijos numeriu. Kiekvieną kitą sluoksnį galima dengti išdžiuvus ankstesniam po mažiausiai 12 valandų. Nepalankios atmosferinės sąlygos (didelė drėgmė, žema temperatūra) gali žymiai prailginti džiuvimo laiką. Mineralinius tinkus dažyti po mažiausiai 28 dienų džiuvimo, tamsioms spalvoms, kurių šviesos atspindžio koeficientas <25%, rekomenduojamas du kartus ilgesnis džiuvimo laikas. Kitus cementinius paviršius (tinkus, glaistus) dažyti po 28 dienų džiuvimo, gipsinius tinkus ir glaistus po 14 dienų džiuvimo, betono paviršius po apie 6 mėnesių. Rūkas, esant nepakankamai išdžiūvusiai dangai, veikia kaip krintanti dulksna ir gali sukelti dėmes ir spalvos pokyčius. Intensyvios spalvos, kurių šviesos atspindžio koeficientas Y <25%, turi būti naudojamos ant nedidelio fasado ploto. Jų naudojimas ant viso paviršiaus gali paspartinti dangos senėjimą dėl intensyvaus šildymo ir stiprių terminių įtempių. Įrankius valyti švari vandeniu iškart baigus darbą.
Sandėliavimas:	Iki 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, sandariai uždarytose pakuotėse, nuo +5°C iki +25°C temperatūroje
Bendrosios pastabos:	Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Informacija, esanti šiame techniniame lape atspindi mūsų dabartinės žinias ir praktiką. Tai yra bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei. Produktas turi būti naudojamas darbuotojams laikantis sveikatos ir saugos taisyklių. Venkite kontakto su oda ir saugok akis. Patekus į akis, praskalaukite jas dideliu kiekiu švaraus vandens ir pasitarkite su gydytoju. Rekomenduojama mūvėti pirštines, akinius ir apsauginius drabužius.