

KREISEL® GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

GIPSINIAI KLIJAI GIPSO KARTONO PLOKŠTĖMS

- Ypač tvirti
- Gerai kimbantys prie pagrindo
- Universalūs

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Gipsinis montažinis klijavimo mišinys pagamintas statybinio gipso, mineralinių užpildų ir modifikuojančiųjų priedų pagrindu. Sumaišytas su vandeniu, tampa vientisa pastos konsistencijos, lengvai tepama ir greitai stingstančia mase. Gerai sukimba kaip su pagrindu, taip ir su gipskartonio plokštėmis bei su kitomis medžiagomis.

Naudojamas gipskartonio plokščių tvirtinimui prie sienų. Tinka kitų gipso elementų bei kietų plokščių iš izoliacinių medžiagų tvirtinimui prie sienų pastatų viduje. Gali būti naudojamas vidinių sienų iš gipso plokščių statybai. Labai gerai sukimba su gipsiniais, plytų ir keraminių blokų, silikatinių blokelių, įprastinio ir akytojo betono paviršiais patalpų viduje.

NAUDOJIMAS:

Pagrindas turi būti sausas, pakankamo tvirtumo, vientisos struktūros, lygus, be dulkių, riebalų, sukibimą silpninančių medžiagų, dažų likučių ir t.t. Nenaudoti ant kalkinių ir kreidinių dažų. Neigiamo biologinių veiksnių poveikio žymes apdoroti priešgrybeline priemone SEPTOBUD 1008 ir nuvalyti paviršių mechanškai. Stipriai ir netolygiai įgeriančius bei dulkančius pagrindus gruntuoti GRUNTOLIT-W 301. Įgeriančius lygius betoninius pagrindus padengti GRUNTOBET 310.

Sausą mišinį dalimis berti į švarų, šaltą vandenį, maišant rankiniu ar mechaniniu būdu (lėtai maišikliu). Nereikėtų paruošti didesnio klijų kiekio, nei pavyks sunaudoti per 30 min. Gipskartonio plokštes klijuoti taškais, išdėstytais apie 0,4 m atstumu horizontalia ir vertikalio kryptimis. Jeigu plokštę ketinama padengti kieta danga (pvz., keraminėmis plytelėmis), atstumas tarp taškų turi būti apie 0,25 m. Plokštės, kurių storis 9,5 mm, klijuojamos eilėmis. Negalima maišyti klijų su kitomis medžiagomis. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis gipskartonio plokščių gamintojo instrukcijomis.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Darbiniai nurodymai:	dirbti esant temperatūrai (oro, pagrindo, medžiagų): nuo +5 °C iki +25 °C
Gruntai:	GRUNTOBET 310, GRUNTOLIT-W 301 – priklausomai nuo pagrindo tipo.
Plokštės tvirtinimo ir koregavimo trukmė:	apie 10 min. (esant +20 °C oro temperatūrai).
Sunaudojimas:	apie 5,0 kg/m ² .
Mažiausias skiedinio sluoksnio storis:	15 mm (gipskartonio plokščių montavimui).

DARBO ĮRANKIŲ VALYMAS:

Švariu vandeniu, iškart pabaigus darbą.

ĮPAKAVIMAS:

20 kg maišas, po 54 vnt. paletėje.

SANDĖLIAVIMAS:

6 mėnesiai nuo pagaminimo datos sausoje patalpoje ir nepažeistose pakuotėse.

DĖMESIO! Darbo metu naudoti tinkamas apsaugos priemonės. Mišinio patekus į akis ar ant odos nedelsiant praplauti vandeniu. Jei oda sudirginama ar mišinio patenka į akis, kreiptis į gydytoją.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.