

KREISEL® Kreisel T 551

CEMENTINIS TINKAS

- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Tvirtas
- Pralaidus vandens garams

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Technologiškas, atsparus klimatiniam poveikiui (šalčiui ir drėgmei) tinkas. Cementinis tinko mišinys Kreisel T 551 skirtas sienų išlyginimui 5–15 mm storio sluoksniu pastatų viduje ir išorėje. Taip pat remonto darbams prieš plytelių klijavimą, glaistymą ir pan. Užpildo grūdelių dydis – iki 1 mm.

NAUDOJIMAS:

Tinkuojamas paviršius turi būti tvirtas, nesideformuojantis, lygus, sausas ir švarus, be sukibimą silpninančių elementų (dažai, riebalai, dulkės ir pan.). Paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu KREISEL Gruntobet 310. Labai įgeriančius, netvirtus paviršius papildomai gruntuoti giluminiu, pagrindo įgeriamumą mažinančiu gruntu KREISEL Gruntolit-W 301.

Sausą mišinį sumaišyti su vandeniu (25 kg mišinio ir apie 4,25 l vandens) iki vientisos masės ir tinkamos konsistencijos susidarymo. Po 5 min. dar kartą permaišyti. Paruoštą mišinį sunaudoti per 1 val. Darbai atliekami ne žemesnėje kaip +5 °C ir ne aukštesnėje kaip + 25 °C temperatūroje.

Ant apdorojamo paviršiaus užnešti mentele, išlyginti ir po pirminio tvirtėjimo užtrinti. Tinkuojant ir tinkui džiuštant, vengti skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Paviršių keletą dienų saugoti nuo lietaus bei šalčio. Po darbo įrankius išplauti vandeniu.

SAŅAUDOS:

Tinkuojant 5 mm sluoksniu - 1m² plotui sunaudojama apie 8 kg mišinio.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Degumas:	Klasė A1
Sluoksnio storis:	5-15 mm
Dirbti esant temperatūrai:	nuo +5 °C iki +25 °C
Paruošto mišinio tinkamumo trukmė:	apie 1 val. *
Stipris gniuždant:	CS II
Sukibimo stipris su betonu:	ne mažiau 0,2 N/mm ²
Atsparumas šalčiui:	ne mažiau 25 šalčio-šilumos ciklų
Vandens įgėris:	W 0

* esant aplinkos temperatūrai +20 °C

IPAKAVIMAS:

25 kg popieriniai maišai, paletėje po 42 vnt.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikyti sausoje patalpoje, apsaugant nuo drėgmės. Pradėti naudoti maišai turi būti gerai užsandarinami. Geriausias 9 mėn. nuo pagaminimo datos.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.