

KREISEL® Kreisel DS 125

PLONASLUOKSNIS MŪRO MIŠINYS DUJŲ SILIKATO BLOKELIAMS

- Atsparus vandeniui ir šalčiui
- Labai tvirtas
- Plonasluoksnis

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Mūro mišinys, skirtas klijuoti elementus paliekant tarp jų 1-3 mm storio siūles, pagamintas mineralinių rišančiųjų medžiagų, mineralinių užpildų ir modifikatorių pagrindu. Sumaišytas su vandeniu, tampa vientisa, panašia į klijus masę. Sukietėjęs yra atsparus vandeniui ir šalčiui. Neleidžia siūlių vietose atsirasti šiluminiam tilteliams. Skirtas vidinių ir išorinių mūrų iš akytojo betono (pvz., dujų silikato) blokelių, statybai. Tinka mūrų iš silikatinių blokelių statybai. Galima naudoti vidinių pastatų sienų, sumūrytų iš blokelių, paviršiaus išlyginimui.

NAUDOJIMAS:

Pagrindo paviršius turi būti lygus, tvirtas, nebus, be kalkių, riebalų, aliejinių ar emulsinių dažų liekanų. Sienoms mūryti reikia naudoti tik švairius blokelių, t.y. nuo jų pašalinami visi nešvarumai. Blokelių paviršius turi būti lygus, padėtas į vietą blokelių - stabilus. Sausą mišinį rankiniu ar mechaniniu būdu sumaišyti su vandeniu (25 kg mišinio ir apie 6,2 l vandens) iki vientisos masės ir tinkamos konsistencijos susidarymo. Po 5 min. dar kartą permaišyti. Paruoštas mišinys, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, tinka naudoti apie 2 valandas. Darbai atliekami ne žemesnėje kaip +5 °C temperatūroje ir ne aukštesnėje kaip +25 °C.

Paruoštas mišinys dantytą mentele tepamas ant blokelių pagrindo ir šonų. Padėtas blokelių iš karto išlyginamas. Sudėtų blokelių koregavimą galima atlikti per 10 min. Sudėtus blokus pastuksenus guminiu plaktuku, suspausto mišinio sluoksnis turi būti ne mažesnis kaip 3 mm. Po darbo įrankius nuplauti vandeniu. Mūrijant 3 mm sluoksniu sunaudojama apie 5 kg mišinio 1 m² tepamo ploto.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Dirbti esant temperatūrai (aplinkos, mišinio): Darbo ir džiūvimo metu:	nuo +5 °C iki +25 °C
Grūdėtumas:	0-0,5 mm
Paruoštą mišinį sunaudoti:	apytiksliai per 2 val., kai aplinkos temperatūra + 20 °C;
Sąnaudos:	Iš 1,50 kg sauso mišinio gaunama 1 dm ³ skiedinio (25 cm pločio blokelių mūriui – 10 kg/m ²)
Degumas	Klasė A1

*) esant aplinkos temperatūrai +20 °C

ĮPAKAVIMAS:

25 kg popieriniai maišai, 42 vnt. paletėje.

SANDĖLIAVIMAS:

Saugant nepažeistoje pakuotėje, sausoje vietoje, tinkamas naudoti 12 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime jėgos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.