

KREISEL® PP DRY priedas

PRIEDAS, SKIRTAS MIŠINIŲ DŽIŪVIMUI IR STINGIMUI PAGREITINTI, ESANT ŽEMOMS TEMPERATŪROMS

- sudaro galimybę darbus vykdyti žemos temperatūros ir didelės drėgmės aplinkoje
- paprasta naudoti
- neįtakoja medžiagų galutinių savybių
- po 6-8 val. džiovimo suteikia mišiniams atsparumą -5 °C temperatūrai

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:

Šis produktas naudojamas kaip priedas vėlyvą rudenį arba ankstyvą pavasarį, kai naktį temperatūra nukrinta žemiau 0 °C. Šis priedas naudojamas kartu su Kreisel cemento pagrindu pagamintais mineraliniais klijuojančiais ir armuojančiais mišiniais Kreisel PL210, 220, AV 230, A240, siekiant pagreitinti jų sukibimą ir džiovimą žemos temperatūros ir didelės drėgmės aplinkoje. Minėtus Kreisel produktus paruošti ir **naudoti tuomet, kai oro ir pagrindo temperatūra yra aukštesnė nei 0 °C, o oro temperatūros kritimas numatomas po 6–8 valandų.**

NAUDOJIMAS:

Kreisel PP DRY priedas kartu su vandeniu 200 g / 25 kg sauso mišinio turi būti įmaišomas tiesiogiai į ruošiamą skiedinį, kuris turi būti sunaudotas per 90 minučių. Po 6–8 valandų (temp. + 2 °C, drėgmė 80%) skiedinys po truputį įgauna atsparumą -5 °C temperatūrai. Kreisel mineralinius produktus, sumaišytus su Kreisel PP DRY priedu, galima naudoti, esant nuo 0° iki +15 °C oro bei pagrindo paviršiaus temperatūrai ir iki 90% santykinei oro drėgmei.

Dėmesio! Naudodami šį priedą pagreitinsite mineralinių produktų sukibimo procesą. Šis produktas nepakeičia medžiagos atsparumo ir galutinių savybių. Vykdam darbus ir juos atlikus, kol mišinys visiškai nesukietės, būtina naudoti uždangas ant pastolių. Kitos šiame aprašyme nurodytos medžiagos turi būti naudojamos, laikantis jų naudojimo instrukcijų. Medžiagai patekus į akis, jas nedelsiant būtina praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Produktą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

REKOMENDACIJOS

Papildomus ir sekančius ETICS sistemos medžiagų sluoksnius užnešti ant pagrindo naudojant KREISEL PP DRY priedą, galima ne anksčiau kaip po 5 dienų.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Sudėtis:	neorganinių druskų mišinys
Tūrinis tankis:	~ 1000 g/dm ³
Naudoti kai temperatūra:	nuo 0 ° iki + 15 °C
Sunaudojimas:	200 g / 25 kg pakuotei

ĮPAKAVIMAS:

8,4 kg plastikinis kibiras su matavimo semtuvėliu.

SANDĖLIAVIMAS:

Geriausias iki 12 mėnesių po gamybos datos, jei produktas sandėliuojamas sausoje patalpoje, originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.