TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KREISEL® Pozmur KL 130

KLINKERINIŲ PLYTŲ MŪRO MIŠINYS

- Labai tvirtas
- Traso milteliai (vulkaninis tufas) maksimaliai sumažina druskų išsiskyrimą
- Su vandenį atstumiančiais priedais
- Atsparus vandeniui ir šalčiui

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:
Sausas mūrijimo mišinys, pagamintas iš mineralinių rišančiųjų, mineralinių užpildų ir specialių priedų, pagerinančių mūro eksploatacines savybes. Sumaišius su vandeniu, gaunama spalvota masė (pilka, grafitas, juoda, ruda, plytinė), kuriai sutvirtėjus, tampa atspari vandens ir šalčio poveikiui. Mūrijimo mišinys, skirtas mūryti sienas iš apdailinių klinkerinių plytų, pastatų viduje ir išorėje. Nereikalingas papildomas siūlių apdorojimas. Skiediniu užpildytos siūlės išsaugo spalvos vienalytiškumą.

NAUDOJIMAS:
Sienoms mūryti reikia naudoti tik švarias plytas, t.y. nuo jų pašalinamas purvas, dulkės. Jei dirbama karštą dieną, plytas laikyti šešėlyje. Sausą mišinį rankiniu ar mechaniniu būdu sumaišyti su vandeniu iki vientisos masės ir tinkamos konsistencijos susidarymo. Atitinkamai pagal reikiamybę padidinti/sumažinti vandens kiekį. Maišant maišykle, maišymo trukmė turėtų būti 2-3 min. Panaudotą vandens kiekį pasižymėti, o ruošiant sekančias skiedinio porcijas, maišyti vandenį ir sausą mišinį būtent tokiu santykiu. Naudojant tik dalį pakuotės turinio, reiktų permaišyti visą mišinį, kadangi transportavimo metu įmanomas lengvas mišinio komponentų išsisluoksniavimas. Pradėjusiam rištis skiediniui negalima grąžinti plastiškumo nei pripilant papildomai vandens, nei maišant su šviežio skiedinio porcija.
Plytų mūras turėtų būti apsaugotas nuo iš požeminės dalies kylančios kapiliarinės drėgmės, t.y. pasirūpinta horizontaliąja ir vertikaliąja hidroizoliacija. Ant paviršiaus skiedinys tepamas metaline mentele, mūrijama pilnomis siūlėmis. Atliekant mūro darbus, rekomenduojama pamaišyti plytas iš skirtingų partijų, kad išvengti spalvinių skirtumų sienose, taip pat, patekus mūro skiedinio ant ekspozicinės plytos pusės, skubiai nuvalyti. Mūro siūles išlyginti kol skiedinys dar nesukietėja. Kad skiedinys neišdžiūtų per greit, dirbant vengti tiesioginių saulės spindulių, stipraus vėjo, skersvėjų. Mūrą reikia bent 7 dienas saugoti nuo per greito džiuvimo, lietaus ir šalčio. Jei mūrijama prastos kokybės klinkerio plytomis (turinčios savyje teršalų) ar eksploatuojama esant labai intensyviems krituliams, tuomet rekomenduojama, po skiedinio sutvirtėjimo, mūrą apdoroti specialiu tepalu klinkerinėms plytoms FRONTA. Apdorojus paviršių šiomis priemonėmis, plytos gali įgauti šiek tiek tamsesnį atspalvį. Po darbo instrumentus nuplauti vandeniu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Dirbti esant temperatūrai (aplinkos, mišinio, plytų): Darbo ir džiūvimo metu:	nuo +5 ºC iki +25 ºC
Vandens ir sauso mišinio santykis: *Dėmesio: reikalingas vandens kiekis parenkamas pagal reikalingą konsistenciją, maišymo būdą, plytų įgeriamumą.*	apytiksliai 2,9 L vandens ir 25 kg sauso mišinio.
Paruoštą mišinį sunaudoti:	apytiksliai per 2 val., kai aplinkos temperatūra + 20 ºC; apytiksliai per 30 min, kai aplinkos temperatūra + 25 ºC.

SĄNAUDOS:

Sienos storis	Sauso mišinio sąnaudos 1 m^2 sienos
6,5 cm	17 kg
12 cm	45 kg
25 cm	110 kg

ĮPAKAVIMAS:
25 kg popieriniai maišai, 48 vnt. paletėje.

SANDĖLIAVIMAS:
Saugant nepažeistoje pakuotėje, sausoje vietoje, tinkamas naudoti 12 mėnesius nuo pagaminimo datos.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką, mes remiamės atliktais bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos, nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.