TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

KREISEL® GKP FLEXFÜLLER 691

ELASTINGAS GIPSKARTONIO SIŪLIŲ GLAISTAS

- Universalus naudojimas
- Didelio elastingumo
- Su armavimo plaušu
- Gero sukibimo
- Atsparūs trūkinėjimui
- Technologiškas

PASKIRTIS IR SAVYBĖS:
Gamykloje paruoštas, gipsų, užpildų ir modifikuojančių priedų sausas mišinys. Sumaišytas su vandeniu tampa lengvai klojama, vienalyte, plastine mase, kuri pasižymi dideliu patvarumu ir atsparumu trūkinėjimui. Sudėtyje yra armuojančių pluoštų. Nereikia naudoti armavimo juostelės.
GIPSINIS GLAISTAS GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ SIŪLĖMS GLAISTYTI 691 skirtas ypač tinkamai profiliuotų gipskartonio plokščių siūlėms sandarinti. Taip pat tinka trūkumams užtaisyti ir mineraliniams pagrindams glaistyti. Skirtas naudoti patalpose.

NAUDOJIMAS:
Siūles nuvalyti nuo dulkių arba kitų nešvarumų. Glaistymui pagrindas turi būti sausas, pakankamo tvirtumo, vientisos struktūros, lygus, be dulkių, riebalų, sukibimą silpninančių medžiagų, dažų likučių ir t.t. Apsaugai nuo biologinės agresijos naudoti preparatą nuo grybelio SEPTOBUD 1008, po to mechaniškai nuvalyti. Labai ar netolygiai sugeriančius ir apdulkėjusius paviršius užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-W 301. Gipsinius paviršius, gipskartonio plokštes užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-K 311.
Į atitinkamą šalto vandens kiekį palaipsniui įpilamas sausas mišinys kartu maišant rankiniu ar mechaniniu būdu (lėtaeige maišykle) ir išmaišoma iki plastinės masės be grūdelių. Rekomenduojama palaukti 5 min. (brendimo laikas) ir vėl išmaišyti. Naudoti švarius nerūdijančio plieno įrankius (menteles, glaistykles ir pan.). Tepti glaistykle taip, kad visiškai užpildytų spragas. Prireikus, tepti kelis kartus, ankstesniam sluoksniui išdžiūvus. Glaistui išdžiūvus, maži nelygumai nušlifuojami smulkaus grūdėtumo švitriniu popieriumi arba šlifavimo tinkleliu. Paruoštą masę sunaudoti prieš pradedant kietėti, t.y. per 1 valandą nuo paruošimo. Sukietėjusios masės negalima maišyti su vandeniu ir šviežiu gipso mišiniu.

TECHNINIAI DUOMENYS:

Darbiniai nurodymai esant temperatūrai (oro, pagrindo, medžiagų):	nuo +5 ^{O}C iki +25 ^{O}C
Paruošto mišinio tinkamumo vartoti laikas:	apie 1 valandą (+20 ^{O}C temperatūroje)
Maišymo su vandeniu santykis:	0,48 l vandens 1,0 kg sauso mišinio
Tankis:	apie 0,99 g/cm^3
Sąnaudos:	apie 1 kg/m^2 1 mm sluoksnio storio
Glaisto sluoksnio storis	iki 10 mm
Degumo klasė:	A1

DARBO ĮRANKIŲ VALYMAS:
Švariu vandeniu, iškart pabaigus darbą.

ĮPAKAVIMAS:
5 kg maišas, po 200 vnt. paletėje.
20 kg maišas, po 54 vnt. paletėje.

SANDĖLIAVIMAS:
6 mėnesiai nuo pagaminimo datos sausoje patalpoje ir nepažeistose pakuotėse.

DĖMESIO! Darbo metu naudoti tinkamas apsaugos priemones. Mišinio patekus į akis ar ant odos nedelsiant praplauti vandeniu. Jei oda sudirginama ar mišinio patenka į akis, kreiptis į gydytoją.

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.