

KALKSPACHTELMASSE (STUK) 660

Вапняна шпаклівка


Сфера застосування

Мілкозерниста фінішна шпаклівка заводського виготовлення, у вигляді сухої суміші мінерального вяжучого, мінеральних заповнювачів і модифікуючих добавок. Застосовується для оздоблювальних, декоративних і ремонтних робіт. Може застосовуватися для заповнення невеликих дефектів, подряпин і тріщин в штукатурках. Відрізняється легкістю нанесення, високою адгезією до основи. Використовується в сухих приміщеннях.

Фінішна шпаклівка призначена для вирівнювання поверхонь всередині будівель. Може застосовуватися на цементних, цементно-вапняних основах, наприклад: KREISEL KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ 500 (501, 502L), KREISEL PUTZMÖRTEL 560.



Умовні позначення



Переваги

- Товщина шару до 3мм;
- Пластична;
- Висока паропроникність;
- Зручна в застосуванні
- Висока паропроникність;
- Екологічно чиста.

Склад

Гідратоване вапно, мінеральні заповнювачі, модифікуючі добавки;

Технічні характеристики

Насипна щільність: 0,95 г/см³;
Адгезія до цементної основи: >0,2 МПа;
Зернистість: до 0,5 мм;

Робочі характеристики

Ґрунтувальні засоби: KREISEL TIEFGRUND-LMF 301;
Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від +5°C до +30°C;
Час придатності до використання після змішування з водою: 3 години (при температурі + 20°C і вологості повітря 60%);
Товщина шару: до 3 мм;
Можливість нанесення малярного шару: через 3 доби після нанесення останнього шару шпаклівки;
Пропорції змішування з водою: орієнтовно 8,6-10 л води на 25 кг сухої суміші;
Витрата: приблизно 1,25 кг/м² при товщині шару 1 мм.

Виконання робіт

Підготовка поверхні: підготовка поверхні виконується згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, жиру і засобів, що зменшують адгезію, залишків фарби і т.п. Фрагменти, що мають низьку міцність - видалити. Свіжі внутрішні бетонні поверхні повинні бути витримані мінімум 3 місяці перед початком наступних робіт, штукатурки - 4 тижні. При великих нерівностях використовувати штукатурні розчини KREISEL KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ 500 (501, 502L). Поверхні з високою і нерівномірною поглинаючою здатністю (наприклад, пористі бетони, гіпсокартонні плити), а також поверхні, що утворюють пил - обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL TIEFGRUND-LMF 301. Піщані і крейдові основи, що вимагають зниження водопоглинання поверхні - заґрунтувати засобом KREISEL TIEFGRUND-LMF 301.

Приготування розчинової суміші: суху суміш слід поступово висипати в ємність, що містить необхідну кількість чистої води (температура води від +5 °C до +30 °C), перемішуючи за допомогою будівельного міксера або змішувача примусової дії до отримання однорідної маси. Залишити розчинову суміш на 5 хвилин для дозрівання і знову ретельно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху суміш слід ретельно перемішати, оскільки під час транспортування міг відбутися розподіл складових компонентів. Затверділу масу не розбавляти водою і не перемішувати зі свіжим матеріалом.

Спосіб застосування: шпаклівку наносити рівномірно за допомогою гладилки або шпателя з нержавіючої сталі, ретельно розгладжуючи. Кінцеве вирівнювання виконувати за допомогою войлочної терки змоченої чистою водою, після початку затвердіння нанесеної розчинової суміші (залежить від умов виконання робіт). Можливе виконання затирання механізованим методом за допомогою кутової шліфмашини з відповідною насадкою та постійною подачею чистої води. Даний етап робіт проводиться з метою виключення етапу шліфування, що є більш зручним та продуктивним. В приміщенні, в якому проводяться роботи необхідно забезпечити відповідне провітрювання, але не допускати протягів та надмірно швидкого висихання нанесеного матеріалу.

Очистка інструменту: чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.

Упаковка	Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті.
Гарантійний термін зберігання	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Увага!	Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
Примітки	При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання штукатурних робіт. Виробник гарантує відповідність суміші KREISEL KALKSPACHELMASSE (STUK) 660 вказаним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.