


**KREISEL®**

KLINKER MAUERMÖRTEL 130

Суміш для мурування кlinkерної цегли, сіра

Сфера застосування:	Суміш призначена для кладки і одночасної розшивки кlinkерної облицювальної цегли. Може застосовуватися зовні і всередині будівель. Дає можливість отримання швів однорідного кольору та перешкоджає утворенню висолів, цвілі та білих слідів стікання води на поверхні стін. Складається з мінерального в'язучого, мінеральних заповнювачів, траса та інших добавок, які покращують експлуатаційні властивості. Суміш доступна в сірому кольорі. Після змішування з водою утворює однорідну масу густої пластичної консистенції. Після затвердіння стає водо- і морозостійкою.		
Переваги:	Зручна в застосуванні Стійка до висолів Екологічно чиста Морозостійка		
Склад:	• Портландцемент • Мінеральний заповнювач • Модифікуючі добавки		
Умовні позначення:			
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C.		
Підготовка стінових матеріалів:	Блоки, призначені для укладання, повинні бути міцними, сухими, не замерзлими, очищеними від пилу, крихти та інших забруднень, що можуть зменшити адгезійні властивості розчину. Поверхня блоків повинна відповідати вимогам «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013», «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016», «ДСТУ Б В.2.7-7:2008».		
Приготування розчинової суміші:	Мішок сухої суміші 25 кг. слід поступово висипати в ємність, що містить 2,9 літрів чистої води (температура води від +5 °C до +30 °C), перемішуючи за допомогою низькообертового будівельного міксера або в бетономішувачі до отримання однорідної маси. Залишити на час дозрівання, що становить 5 хв., після чого знову ретельно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху суміш слід ретельно перемішати, оскільки під час транспортування міг відбутися розподіл складових компонентів. Затверділу масу не розбавляти водою і не перемішувати зі свіжим матеріалом.		
Спосіб застосування:	Цегляна стіна повинна бути захищена від зволоження, внаслідок капілярного поглинання ґрунтових вод та вологи, що накопичується в ґрунті в результаті опадів. При кладці рекомендується змішування цегли з декількох піддонів, щоб уникнути можливої незначної різниці відтінків між партіями цегли. Розчинову суміш наносити на поверхню цегли відповідно до методу кладки з повним заповненням швів. Кладку необхідно проводити охайно. Забруднення лицьової сторони цегли внаслідок попадання розчину слід негайно видаляти. Шви вирівнювати і розшивати перед повним застигання розчину, використовуючи для цього відповідний інструмент. Уникати швидкого висихання розчину в результаті впливу сонячних променів, сильного вітру або протягу. Фасади, схильні до значного впливу атмосферних опадів, під час кладки і мінімум 4 доби після її завершення захищати від негативного впливу зовнішнього середовища. При кладці цегли низької якості (яка може містити внутрішні забруднення), а також при мурування стін, схильних до сильного зволоження від атмосферних опадів, поверхню стін після затвердіння розчину рекомендується покрити маслом для кlinkеру. При використанні просочувального засобу цегла може набути більш темного відтінку. Під час сезонного зниження температури використовуються суміш KREISEL KLINKER-MAUERMÖRTEL 130 з відміткою «ЗИМА», що дозволяє проводити мурувальні роботи зовні та всередині приміщень при температурі навколишнього середовища від -5 °C до +15 °C. Не допускається проведення робіт під час атмосферних опадів, під час сильного вітру і при прямому сонячному впливі без спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів. Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної		



KREISEL®

KLINKER MAUERMÖRTEL 130

Суміш для мурування клінкерної цегли, сіра

	інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання мурувальних робіт.
Очистка інструменту:	Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.
До уваги виконавців:	Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.
Гарантійний термін зберігання:	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Продукт виготовлений згідно з:	Ц.1.МР1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Упаковка:	Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті

Технічні та робочі характеристики:

Класифікація по ДСТУ Б В.2.7-126:2011	МР1	
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хв	
Границя міцності на стиск:	≥ 5 МПа	
Міцність щеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах:	≥ 0,2 МПа	
Морозостійкість:	25 – 75 циклів*	
Витрата при товщині шва 1мм:	Приблизний розхід в залежності від товщини стіни	
	Товщина стіни, см	Витрата суміші на 1м² стіни, кг
	6,5	21
	12	53
	25	120

Примітки:

*Морозостійкість сумішей для мурування приймається на 10 циклів вище ніж морозостійкість мурувального конструкційного матеріалу.

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL MAUERMÖRTEL 130 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.