



SCHNELL-FIX 106

Швидкотвердюча клейова суміш для плитки

| | |
|--|---|
| Сфера застосування: | Суміш призначена для приkleювання настінної і підлогової керамічної плитки (також керамограніту) з водопоглинанням більше 1% (глазурована і теракотова плитка) та розмірами не більше ніж 60x60 см. Використовується для приkleювання плитки всередині приміщень до міцних, стабільних поверхонь з високою адгезією, що не деформуються, а в разі застосування морозостійкої плитки - зовні приміщення не схильних до значних деформацій внаслідок перепадів температур. Після тужавіння і висихання стає водо- та морозостійкою. Завдяки пришивидшенному процесу твердіння, дозволяє виконувати заповнення швів через 3-4 години після укладки плитки. Основами можуть бути: звичайні бетони, бетони з легкими заповнювачами, пористі бетони, стіни з керамічних, силікатних, бетонних, газо- пінобетонних блоків, цементні та цементно-вапняні штукатурки, цементні монолітні підлоги, гідроізоляційний шар. Розчин не використовувати для приkleювання плитки до ангідридних підлог, та підлог з підігрівом. |
| Переваги: | Швидкотвердюча Для стін та підлог Для сухих та поганих приміщень Екологічно чиста Морозостійка Класифікація по EN 12004: C1FT |
| Склад: | <ul style="list-style-type: none"> Портландцемент Глиноземистий цемент Мінеральний заповнювач Модифікуючі добавки |
| Умовні позначення: |  |
| Умови проведення робіт: | Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °C до + 30 °C. |
| Підготовка основи: | Підготовка поверхні виконується згідно з «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013» та «ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016». Поверхня повинна бути міцна та суха, мати однорідну структуру, бути очищеною від пилу, жиру і засобів, що зменшують адгезію, залишків фарби і т.п. Фрагменти, що мають низьку міцність - видалити. Свіжі внутрішні бетонні поверхні повинні бути витримані мінімум 3 місяці перед початком наступних робіт, штукатурки і цементні стяжки - 4 тижні. Незначні нерівності та дефекти поверхні до 3 мм, необхідно вирівняти клейовим розчином. При великих нерівностях використовувати штукатурні розчини KREISEL 500 (501, 502L, 505, 560). Перепади поверхні підлог вирівняти за допомогою самовирівнювальної суміші KREISEL 411 (412, 211, 212). Поверхні з високою і нерівномірною поглинаючою здатністю (наприклад, пористі бетони, гіпсокартонні плити) та основи, що вимагають зниження водопоглинання, а також поверхні, що утворюють пил - обробити ґрунтовкою глибокого проникнення KREISEL 301. Бетонні поверхні з низькою поглинаючою здатністю, рекомендується заздалегідь зашпаклювати клейовою еластичною сумішшю до повного висихання. |
| Приготування розчинової суміші: | Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить 7,7 літрів чистої води (температура води від +5 °C до +30 °C) та перемішати за допомогою будівельного низькообертового міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою, або свіжим матеріалом. |
| Спосіб застосування: | Підготовлена клейова суміш розподіляється по робочій поверхні тонким контактним шаром. У момент нанесення її із зусиллям притискати за допомогою рівної сторони шпателя до основи. |



SCHNELL-FIX 106

Швидкотвердіюча клейова суміш для плитки

Після цього нанести основний шар суміші і вирівняти його зубчатою стороною шпателя під кутом 45-60° відносно поверхні основи. Розмір площин з нанесеним на неї клейовим шаром повинен підбратися таким чином, щоб розчинова суміш не встигала застигати і підсихати. **Не змочувати плитку перед приклеюванням!** Плитку необхідно приклепати, прикладаючи її якомога ближче до попередньої і переміщаючи до утворення потрібного шва. Плитку притискати і, при необхідності, підбивати гумовим молотком, щоб клейова суміш контактувала мінімум з 65% площин її поверхні. При укладанні плитки розмірами більше ніж 30x30 см клейова суміш повинна контактувати мінімум з 80% площин її поверхні. Плитки, що укладаються зовні будівель, а також у місцях з підвищеною вологістю та на підлогах з високою інтенсивністю експлуатації потрібно укладати так, щоб клейова суміш контактувала з всією поверхнею плитки. Для цього суміш наноситься за допомогою методу «двостороннього нанесення», а саме суміш окрім поверхні основи наноситься також на саму плитку тонким рівномірним шаром, повністю закриваючи її профільовану нижню сторону. Ширина шва між плитками повинна підбратися залежно від місця використання та розміру плитки (але не менше 2 мм). Перед повним застиганням розчину видалити його залишки зі швів між плитками, а плитку очистити вологою ганчіркою. Для заповнення міжплиточних швів використовувати суміш KREISEL відповідного кольору.

| | |
|--|--|
| Очистка інструменту: | Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт. |
| До уваги виконавців: | Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря. |
| Гарантійний термін зберігання: | 12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці. |
| Продукт виготовлений згідно з: | Ц.1.ЗКЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 |
| Упаковка: | Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті |
| Технічні та робочі характеристики: | |
| Класифікація по ДСТУ Б В.2.7-126:2011 | ЗКЗ |
| Термін придатності розчинової суміші: | ≥ 30 хв |
| Відкритий час розчинової суміші: | ≥ 10 хв |
| Час коригування розчинової суміші: | ≥ 10 хв |
| Зміщення матеріалу, що закріплюється (тільки для стін): | $\leq 0,5$ мм |
| Час можливого технологічного пересування: | ≥ 3 год |



SCHNELL-FIX 106

Швидкотвердіюча клейова суміш для плитки

| Міцність зчеплення розчину з основою після: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------|--|------|---|------|------|---|-----|-------|---|-----|--------|---|-----|----|-----|----|-----|
| -вітрумування в повітряно-сухих умовах: | ≥ 0,5 МПа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -замочування у воді: | ≥ 0,5 МПа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекомендована товщина шару розчину: | 2-10 мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Витрата: | <p>≈ 1,3 кг/м²/мм</p> <p>Приблизна витрата (для рівних основ)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Довжина краю плитки, см</th> <th>Розмір зубу¹, мм</th> <th>Витрата², кг/м²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 5</td> <td>3</td> <td>1,95</td> </tr> <tr> <td>5-10</td> <td>4</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>10-20</td> <td>6</td> <td>3,9</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">від 20</td><td>8</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>6,5</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>7,8</td> </tr> </tbody> </table> <p>1 - у разі плитки з профільованою тильною стороною, відповідним чином збільшити розмір зубу шпателя. 2 - при додатковому нанесенні клейової суміші на плитку витрата зростає приблизно на 0,4 - 0,8 кг/м².</p> | Довжина краю плитки, см | Розмір зубу ¹ , мм | Витрата ² , кг/м ² | до 5 | 3 | 1,95 | 5-10 | 4 | 2,6 | 10-20 | 6 | 3,9 | від 20 | 8 | 5,2 | 10 | 6,5 | 12 | 7,8 |
| Довжина краю плитки, см | Розмір зубу ¹ , мм | Витрата ² , кг/м ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 5 | 3 | 1,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-10 | 4 | 2,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-20 | 6 | 3,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| від 20 | 8 | 5,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | 6,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 7,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Примітки:

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL SCHNELL-FIX 106 зазначенім технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.