


**KREISEL®**

POREBETON-KLEBER 125

Клейова суміш для блоків із пористого бетону

Сфера застосування:	Клейова суміш призначена для зведення внутрішніх і зовнішніх стін з блоків із пористого бетону (газо-пінобетонні блоки) з'єднаних тонкими швами. Також застосовується для зведення стін з вапняно-піщаних (силікатних), звичайних бетонних та керамзитобетонних блоків. Запобігає появі термічних містків в місцях швів між елементами стіни. Можливе застосування в середині будівель для вирівнювання і створення гладкої поверхні стін, зведених з блоків. Після змішування з водою утворює однорідну масу з властивостями клейового розчину. Після затвердіння стає водо- і морозостійкою.
Переваги:	Тонкошарова Запобігає утворенню «містків холоду» Зручна в застосуванні Екологічно чиста
Склад:	• Портландцемент • Мінеральний заповнювач • Модифікуючі добавки
Умовні позначення:	      
Умови проведення робіт:	Температура застосування (повітря, основи, матеріалів): від + 5 °С до + 30 °С.
Підготовка стінових матеріалів:	Блоки, призначені для укладання, повинні бути міцними, сухими, не замерзлими, очищеними від пилу, крихти та інших забруднень, що можуть зменшити адгезійні властивості розчину. Поверхня блоків повинна відповідати вимогам «ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013», «ДСТУ Н Б В 2.6-212:2016», «ДСТУ Б В.2.7-7:2008».
Приготування розчинової суміші:	Мішок сухої суміші 25 кг додати в ємність, що містить приблизно 6,2 літрів чистої води (температура води +5°C до +30°C) та перемішати за допомогою будівельного міксера до утворення однорідної маси. Витримати 5 хвилин і повторно перемішати. У разі необхідності використання частини упаковки, всю суху масу слід ретельно перемішати, оскільки під час транспортування могло відбутися розшарування складових компонентів. Отверділу масу не змішувати з водою або свіжим матеріалом.
Спосіб застосування:	Підготовлена клейова суміш наноситься на поверхню блоків за допомогою зубчастої терки, спеціального черпака з зубчатою кромкою, або за допомогою клейової каретки. Спочатку розчинова суміш розподіляється по вирівнюючому шарі, потім, по мірі зведення стінової конструкції, по поверхні чергового ряду блоків (горизонтальний шов). У випадку відсутності на блоках з'єднувальних пазів, розчин також наноситься на вертикальну поверхню блоку (вертикальний шов). Блоки слід укладати на свіжий шар клейової суміші і пристукувати гумовим молотком. Надлишок клейової суміші слід видалити з поверхні блоків. Уникати збігу вертикальних швів під час зведення стінових конструкцій. Під час сезонного зниження температури рекомендується використовувати суміш KREISEL PORENBETON-KLEBER 125 з відміткою «ЗИМА», що дозволяє проводити роботи зовні та всередині приміщень за температури навколишнього середовища від 0°C до +15°C. Детальна інформація щодо використання суміші з відміткою «ЗИМА» наведена в технічному описі продукту. Не допускається проведення робіт під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів.
Очистка інструменту:	Чистою водою, безпосередньо, після закінчення робіт.
До уваги виконавців:	Продукт після змішування з водою проявляє лужну реакцію. Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря.

**KREISEL®**

POREBETON-KLEBER 125

Клейова суміш для блоків із пористого бетону

При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

Гарантійний зберігання:	термін	12 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.
Продукт виготовлений з:	згідно	Ц.1.МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Упаковка:		Мішки по 25 кг, 42 шт на палеті

Технічні та робочі характеристики:

Класифікація по ДСТУ Б В.2.7-126:2011	МР2
Термін придатності розчинової суміші:	≥ 120 хв
Границя міцності на стиск:	$\geq 5,0$ МПа
Міцність щеплення з основою після витримання в повітряно-сухих умовах:	$\geq 0,2$ МПа
Товщина шару	1-3 мм
Витрата	25 кг/м ³ блоків

Примітки:

При виконанні робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування, а також нормативних документів, що регулюють процес виконання облицювальних робіт.

Виробник гарантує відповідність будівельної суміші KREISEL POREBETON-KLEBER 125 зазначеним технічним характеристикам тільки при дотриманні правил транспортування, зберігання та інструкції з виконання робіт, наведених у цьому описі. Виробник не несе відповідальності в разі неправильного використання продукту або використання з порушеннями інструкції із застосування.