



# RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

silikonsko-silikatni završni malter

## Pravne i tehničke napomene:

Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja (npr: SMGV, itd.).

## Područja primene:

Fabrički zamešan, gotov tankoslojni završni malter u raznim granulacijama, strukturama i tonovima boja.  
Otporniji na vremenske uslove, vodoodbojniji, paropropusniji strukturisani malter na pripremljene podloge za malterisane i TIS fasade.  
Za mašinsku ugradnju mogu da se koriste mašine za ugradnju finog maltera sa ventilom za regulisanje dovoda vazduha i kugličnim zatvaračem ventila (npr. MAI®2PUMP Lyra, omotač pužnog transportera: D8 1,5, cev 35/40 bara i max. dužine 25 m).

## Karakteristike:

- Visoka vodootpornost
- Visoka otpornost na vremenske uticaje
- Visoka otpornost na udarnu kišu
- Dekorativan
- Primenjiv na toplotno-izolacione sisteme
- Ojačano vlaknima

## Ugradnja:



Tehnički podaci						
SAP šifra:	2000148090	2000148091	2000148094	2000148093	2000148097	2000148096
NAV šifra:	110670	110690	110710	110709	110754	110753
Vrsta pakovanja						
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.					
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.					
Boja	bela					
Struktura maltera	V	V	V	R	V	R
Granulacija	1 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm
Potrošnja	oko 2 kg/m <sup>2</sup>	oko 2,4 kg/m <sup>2</sup>	oko 3 kg/m <sup>2</sup>	oko 2,7 kg/m <sup>2</sup>	oko 3,8 kg/m <sup>2</sup>	oko 3,5 kg/m <sup>2</sup>
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.					
Gustoća suvog maltera	oko 1.800 kg/m <sup>3</sup>					
Paropropustljivost μ	oko 50					
DN-vrednost	≤ 0,2 m					
pH-vrednost	oko 8,5					
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K					
Vodupojnost	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h0,5					
Sertifikat o ispitivanju	Reakcija na požar (euro klasa) A2-s1, d0 prema EN 13501					
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.					
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C					
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)					
Tonovi boja						



# RÖFIX SiSi-PUTZ® VITAL

silikonsko-silikatni završni malter

<b>SAP šifra:</b>	<b>2000148190</b>					
NAV šifra:	119245	SiSi-PK I	SiSi-PK II	SISI-PKIII	SiSi-PK IV	SISI-PK V
Vrsta pakovanja						
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.					
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed.					
Boja	bela	u boji (PK I)	u boji (PK II)	u boji (PK III)	u boji (PK IV)	u boji (PK V)
Struktura maltera	špricani malter					
Granulacija	6 mm					
Potrošnja	oko 4,75 kg/m <sup>2</sup>					
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.					
Gustoća suvog maltera	oko 1.800 kg/m <sup>3</sup>					
Paropropustljivost μ	oko 50					
DN-vrednost	≤ 0,2 m					
pH-vrednost	oko 8,5					
Spec. kapacitet toplote	oko 1 kJ/kg K					
Vodupojnost	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> h0,5					
Sertifikat o ispitivanju	Reakcija na požar (euro klasa) A2-s1, d0 prema EN 13501					
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.					
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C					
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)					
Tonovi boja		klasa boje I	klasa boje II	klasa boje III	klasa boje IV	klasa boje V

- Sastav:**
- Disperzivno vezivo
  - Silikonsko vezivno
  - Kalijevo vodeno staklo
  - Beli, selektovani mermerni pesak
  - Pigmenti

**Uslovi obrade:** Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od smrzavanja, prebrzog sušenja (direktnog sunca, vetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Podloga mora da bude suva, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađ, alge, iscvetavanja itd. Kod novo nanesenih osnovnih maltera (npr. krečno-cementni malteri) prema propisima proizvođača potrebno je vreme sušenja i vezivanja od oko 2 do 3 nedelje. Ispitivanje podloge sprovodi se prema ÖNORM B3346 tj. DIN 18350 tj. SIA V242. Krečno-cementni osnovni materijal na TIS se prema važećim smernicama ugrađuju u preporučenim debljinama i moraju biti suvi (sušenje min. 5 dana, kod vlažno-hladnog vremena duže).



# RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

silikonsko-silikatni završni malter

<b>Priprema podloge:</b>	<p><b>Krečni osnovni malteri:</b> Ne koristiti na ovim podlogama</p> <p><b>Krečno cementni temeljni malteri:</b> Podesno</p> <p><b>Lagani temeljni malteri:</b> Na masi sa izravnavanjem (Renostar ili Renoplus)</p> <p><b>Termoizolacioni malteri:</b> Na masi sa izravnavanjem (Renostar ili Renoplus)</p> <p><b>Beton::</b> Na masi sa izravnavanjem (Renostar ili Renoplus)</p> <p><b>Toplotno-izolacioni sistemi, Toplotno-izolacioni malteri, elastične podloge:</b> Podesno</p> <p><b>Mineralni stari završni malter bez premaza:</b> Na masi za renoviranje (Renostar, Renoplus)</p> <p><b>Stari završni malter s mineralnim premazom:</b> Na masi za renoviranje (Renostar, Renoplus)</p> <p><b>Organski stari završni malter:</b> Na masi za renoviranje (Renostar, Renoplus)</p> <p><b>Suvi temeljni malteri koji sadrže gips:</b> Ne koristiti na ovim podlogama</p> <p><b>Gips-kartonske ploče:</b> Ne koristiti na ovim podlogama</p> <p><b>Gipsane- vlaknasto papirne ploče (npr. Fermacell):</b> Ne koristiti na ovim podlogama</p>
<b>Priprema podloge:</b>	<p>Minimalno 24 časa pre nanošenja završnog maltera, podlogu dobro, celom površinom premazati podesnim nerazređenim RÖFIX predpremazom pomoću četke ili valjka od jagnjeće dlake.</p> <p>Stari premazi koji su popucali i koji otpadaju treba da se mehanički uklone.</p> <p>Peskovite podloge prethodno premazati sa odgovarajućim RÖFIX dubinskim predpremazom na bazi silikona.</p> <p>Neravnine na osnovnom malteru prethodno stručno izravnati sa masom za izravnavanje, kao npr. RÖFIX Renoplus, Renostar.</p>
<b>Priprema materijala:</b>	<p>Proizvod spreman za upotrebu.</p> <p>Po potrebi razrediti sa malo vode razrediti do konzistencije podesne za ugradnju.</p> <p>Pre nanošenja, u ambalaži, laganim pokretima ručnog mešača dobro promešati.</p> <p>Za vreme obrade često mešati završni malter, kako ne bi došlo do taloženja granulacije.</p>
<b>Ugradnja:</b>	<p><b>Nanošenje zaribanog maltera:</b> naneti ravnomerno, u veličini granulacije čistom, nerđajućom čeličnom mistrijom/gladilicom.</p> <p>Na vezane površine malter nanosi se bez prekida postupkom „sveže u sveže“.</p> <p>Nanošenje špricanog maltera: sa odgovarajućom mašinom naneti/strukturisati.</p> <p>Strukturisanje zaribanog maltera: željena struktura postiže se podesnim alatom za zaribavanje (stiroporni/plastični gleter).</p> <p>Potrebno je obratiti pažnju na blagovremeno strukturisanje.</p> <p>Redovito čišćenje alata za strukturisanje je vrlo važno!</p>
<b>Napomene:</b>	<p>Debljina sloja tankoslojnog završnog maltera: nanosi se u maksimalnoj veličini zrna.</p> <p>Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) pre obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja.</p> <p>Čeličnim gleterom postiže se ravnomernije nanošenje nego plastičnim gleterom.</p> <p>Kako bi se izbegle promene u boji i karakteristikama maltera, ne raditi različitim alatom.</p> <p>Molimo da obratite pozornost na aktualne „Smernice za obradu maltera“, austrijske radne zajednice za maltere, BFS tehničke listove, tehničke listove stručnog udruženja za obradu maltera na bazi veštačkih smola e.V. i IWM smernice.</p>
<b>Upozorenja:</b>	<p>Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.</p> <p>Ovaj proizvod je opremljen dodacima fungicida i algicida. Kod kritičnih objekata to može da bude i povećano. Obratite pažnju na listove „Alge i gljivice na fasadama“ stručne udruge za TIS, ÖAP grupe za kvalitet TIS Austrija, odnosno udruženja WDVS Nemačka.</p>
<b>Uputstva za ugradnju:</b>	<p>Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.</p> <p>Alat nakon korštenja dobro očistiti.</p> <p>Relativna vlažnost vazduha tokom ugradnje i sušenja ne sme da pređe 65%.</p> <p>Niske temperature kao i visoka vlažnost vazduha produžuju vreme vezivanja. Neravnomerno upijajuće podloge mogu da uzrokuju promenu tona boje. Preveliko razređivanje ili obrada pri jakom vetru i izloženost intenzivnom sunčevom sevanju može da dovede do stvaranja pukotina.</p> <p>U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova površine na koje se vrši ugradnja potrebno je adekvatno zaštititi (npr. zaštita od kiše i dr.).</p>



## RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

silikonsko-silikatni završni malter

---

**Skladištenje:**

Skladištiti dobro zatvoreno na hladnom, zaštititi od smrzavanja.  
Skladištenje najmanje 24 meseca.

---

**Sertifikat:**

---

**Opšte napomene:**

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

Kod pastoznih završnih žbuka podloga mora imati otpornost na pritisak od minimalno 1,5 N/mm<sup>2</sup>.

Ne primjenjivati na vlažnim podlogama i vodoravnim površinama koje su opterećene vodom.

Garancija za besprijekorno sušenje bez fleka ne može se dati zbog različitih vremenskih uvjeta i uvjeta na gradilištu. Zbog primjene prirodnih sirovina moguće su male razlike u tonu boja. Ako

se koriste obojane žbuke za povezane površine potrebno je cijelu površinu uraditi s jednom narudžbom iste žbuke. Kod naknadnog naručivanja potrebno je navesti gradilište i vrijeme prve narudžbe. Materijali koji predugo stoje na skladištu podliježu promjenama boja. Prije upotrebe

provjeriti odgovara li materijal naručenom tonu boje. Nakon ugradnje reklamacije ne priznajemo. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je

osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Tehničke vrednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojenjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosečnim vrednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovde nisu opisane neophodno je konsultovati se sa nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja važe u laboratorijskim uslovima (20°C/65%rF) i mogu se menjati zavisno od uslova na gradilištu.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.