



Klebe- und Fugenmörtel Mosaik

Für Glas- und Keramikmosaikfliesen

Anwendungsbereiche: Mineralischer Klebe- und Fugenmörtel für Glas- und Keramikmosaikfliesen im WDV-System „StoneEtics“.

- Eigenschaften:**
- Sehr gute Verarbeitung
 - Geringe Ausblühneigung
 - Mineralisch
 - Sehr gute Kontakthaftung
 - UV und alterungsbeständig
 - Frosttauwechselbeständig
 - Hohe Haftfestigkeit (C1)
 - Hohe Standfestigkeit (T)
 - Auf mineralischen und organischen Untergründen
 - Geringe Wasseraufnahme

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Art.-Nr.	2000296022	2000296021
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	15 kg/EH	
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.	
Körnung	0,1 - 0,32 mm	
Schichtdicke	max. 5 mm	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,8 N/mm ²	
Farbe	Weiss	Grau
Wasseranspruch	ca. 4,5 l/Kessel	

- Zusammensetzung:**
- Weisszement
 - Mineralische Füllstoffe (Körnung 0 – 1,5 mm)
 - Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Greutol Combi light 432. Für Mosaikbeläge ist eine hohe Ebenheit ($\leq \pm 1,0$ mm/m) erforderlich. Daher ist grundsätzlich eine dünne Feinspachtelung mit dem Greutol Klebe- und Fugenmörtel Mosaik auszuführen. Die Feinspachtelung muss vor der Verlegung ausgetrocknet sein. Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.



Klebe- und Fugenmörtel Mosaik

Für Glas- und Keramikmosaikfliesen

Verarbeitung:	<p>Mit sauberem, kaltem Wasser mit Rührwerk anmischen. Nach einer Reifezeit von 5 min. nochmals gut durchrühren. Angemischtes Material innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen. Die Verklebung erfolgt im Floating-Buttering-Verfahren. Klebemörtel auf der Wand aufspachteln, mit der 6 x 6 mm Zahnung scharf durchkämmen und glattspachteln. Matten rasch mit einer harten Moosgummischeibe eindrücken Wichtig: Mosaik nicht von Hand eindrücken. Dies führt zu sichtbaren Unebenheiten im Belag. Für den Einsatz im System StoneEtics sind nur vorderseitige papier- oder folienverklebte Mosaikplatten zulässig. Ausführung Verfugen: Anhaftende Kleberückstände von der vorderseitigen Papier- oder Folienverklebung mit einem Schwamm und sauberem Wasser abwaschen. Die Verfugung erfolgt ebenfalls mit dem Greutol Klebe- und Fugenmörtel Mosaik. Bei der Verfugung den Fugenmörtel mit der Moosgummischeibe eindrücken und diagonal bündig abziehen. Fugenmörtel anziehen lassen und diagonal mit einem Schwamm gründlich reinigen. Mörtelschleier können mit einem angefeuchteten, sauberen Tuch entfernt werden.</p>
Verarbeitungsbedingungen:	<p>Luft- und Oberflächentemperatur sowie auch Klebemörtel- und Plattenwerkstofftemperatur: +5 °C bis +30 °C. Frische Schicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“, 118/243 und 243 „Verputzte Aussenwärmedämmung“ und das „Merkblatt Fassadenkeramik SPV“.</p>
Lagerung:	<p>In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 24 Monate haltbar.</p>
RID/ADR:	<p>Keine Gefahrenklasse</p>
Entsorgung:	<p>Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.</p>
Besonderes:	<p>Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.</p>
Schutzmassnahmen:	<p>Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für Ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter. Die aktuellen Informationen und Technische Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch.</p>