



Klebemörtel S2 schwere Beläge

Fliesenkleber für Naturstein, Klinker und Keramik

Anwendungsbereiche: Mineralischer Fliesenkleber zum Verlegen von Naturstein, Klinker und keramischen Belägen im WDV-System „StoneEtics“.
Als Einbettmörtel mit zusätzlichem Stützgewebe 15 x 15mm bei Natursteinbelägen im System StoneEtics 103.

Eigenschaften:

- Sehr gute Verarbeitung
- Mineralisch
- Hohe Haftfestigkeit (C2)
- Hohe Standfestigkeit (T)
- Verlängerte Offenzeit (E)
- Stark verformbar (S2)
- Hellgrau

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000155256
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Schichtdicke	max. 10 mm
Haftzugfestigkeit	≥ 1 N/mm ²
Farbe	Hellgrau
Wasseranspruch	ca. 6,8 l/Sack
Brandverhalten	A2
Offenzeit	ca. 30 min
Brandklasse	A2
Qualität	C2 TE S2

Zusammensetzung:

- Zement
- Quarzsand klassiert (Körnung 0 - 0.5 mm)
- Leichtzuschlagstoffe
- Abgestimmte Zusätze

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Greutol Combi light 432.
Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.

Verarbeitung: Mit sauberem, kaltem Wasser mit Rührwerk anmischen.
Nach einer Reifezeit von 5 min. nochmals gut durchrühren.
Angemischtes Material innerhalb von 30 Minuten verarbeiten.
Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen.
Die Verklebung erfolgt im Floating-Buttering-Verfahren.
Klebemörtel auf der Wand aufspachteln und mit der Zahnung scharf durchkämmen.
Belagsrückseite flächig dünn abspachteln und nass in nass gut eindrücken.



Klebmörtel S2 schwere Beläge

Fliesenkleber für Naturstein, Klinker und Keramik

Verarbeitungsbedingungen:	Luft- und Oberflächentemperatur sowie auch Klebemörtel- und Plattenwerkstofftemperatur: +5 °C bis +30 °C. Frische Schicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“, 118/243 und 243 „Verputzte Aussenwärmedämmung“ und das „Merkblatt Fassadenkeramik SPV“.
Lagerung:	In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 12 Monate haltbar.
RID/ADR:	Keine Gefahrenklasse
Entsorgung:	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
Besonderes:	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden.
Schutzmassnahmen:	Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Allgemeine Hinweise:	Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für Ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter. Die aktuellen Informationen und Technische Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch .