



## Klebemörtel Kunststein

Kleber für Leichtbeton Kunststein

**Anwendungsbereiche:** Mineralischer Kleber zum Verlegen von Leichtbeton Kunststeinen im WDV-System „StoneEtics“. Kunststeine (< 1200 kg/m<sup>3</sup>). Als Einbettmörtel mit zusätzlichem Stützgewebe 15 x 15mm bei Leichtbeton-Kunststeinen im System StoneEtics 103.

**Eigenschaften:**

- Sehr gute Verarbeitung
- Mineralisch
- Spannungsarm
- Naturweiss

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000155257
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Einheit pro Palette	48 EH/Pal.
Verbrauch	ca. 6 kg/m <sup>2</sup>
Schichtdicke	max. 10 mm
Haftzugfestigkeit	≥ 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Farbe	Naturweiss
Wasseranspruch	ca. 7 l/Sack
Offenzeit	ca. 30 min

**Zusammensetzung:**

- Weisszement
- Hochhydraulischer Kalk
- Sand klassiert (Körnung 0 - 0.5 mm)
- Quarzsand

**Verbrauchshinweis:** Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

**Untergrund:** Greutol Combi light 432.  
Der Untergrund muss eben, trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein.

**Verarbeitung:** Mit sauberem, kaltem Wasser mit Rührwerk anmischen. Nach einer Reifezeit von 5 min. nochmals gut durchrühren. Angemischtes Material innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Angesteiftes Material nicht wieder aufrühren oder mit Wasser verdünnen. Der Kleber wird dünn auf der Wand aufgeschpachtelt. Die Rückseite des Leichtbeton Kunststein vollflächig ca. 5 bis 10 mm dick beschichten. Frisch in frisch an die Wand eindrehen bis der Stein mit vorquellendem Mörtel umschlossen ist.

**Verarbeitungsbedingungen:** Luft- und Oberflächentemperatur sowie auch Klebemörtel- und Plattenwerkstofftemperatur: +5 °C bis +30 °C.  
Frische Schicht vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.  
Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“, 118/243 und 243 „Verputzte Aussenwärmedämmung“ und das „Merkblatt Fassadenkeramik SPV“.

**Lagerung:** In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 12 Monate haltbar.



## Klebemörtel Kunststein

Kleber für Leichtbeton Kunststein

<b>RID/ADR:</b>	Keine Gefahrenklasse
<b>Entsorgung:</b>	Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.
<b>Besonderes:</b>	Es dürfen keine Fremdzusätze beigemischt werden. An Sockel- und Spritzwasserbereichen (Terrassen, Balkone, Aussentreppen, etc.) muss die Verblendung mit ca. 5 cm Abstand zum fertigen Boden angebracht werden.
<b>Schutzmassnahmen:</b>	Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
<b>Allgemeine Bestimmungen:</b>	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Greutol AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage unter <a href="http://www.greutol.ch">www.greutol.ch</a> bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.