



Fugenmörtel Klinker

Zur Trocken- und Schlämmverfugung

Anwendungsbereiche: Mineralischer Fugenmörtel zur Trocken- und Schlämmverfugung von Klinker und Naturstein im System „StoneEtics“.
Im System „StoneEtics“ mit Fugenbreite 8 - 15 mm und Fugentiefe 5 - 20 mm.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch
 - Spannungsarm
 - Diffusionsoffen
 - Frosttauwechselbeständig
 - Trocken- und Schlämmverfugung
 - Wasserabweisend
 - Abriebfest
 - Weiss, altweiss, grau, dunkelgrau

Verarbeitung:



Technische Daten:				
Art.-Nr.	2000155267	2000155268	2000155269	2000155270
Verpackungsart				
Menge pro Einheit	15 kg/EH			
Einheit pro Palette	44 EH/Pal.			
Druckfestigkeit	ca. 15 N/mm ²			
Biegezugfestigkeit	ca. 3 N/mm ²			
Farbe	Weiss	Grau	Altweiss	Dunkelgrau
Wasseranspruch (Erdfeucht)	ca. 1,5 l/Kessel			
Wasseranspruch	(schlammfähig) ca. 2,0 Liter/Kessel			
Fugentiefe	5 - 20 mm			
Wert μ	ca. 25			
Offenzeit	ca. 30 min			
Fugenbreite	5 - 15 mm			
Brandklasse	A1			

- Zusammensetzung:**
- Zement
 - Quarzsand klassiert (Körnung - 1.2 mm)
 - Trass

Verbrauchshinweis: Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungswerte. Diese können je nach Untergrund, Wetterbedingungen und Verarbeitung abweichen.

Untergrund: Die Fugenflanken müssen sauber, staubfrei und mattfeucht sein.
Die Fugentiefe sollte im Mittel > 8 mm und < 16 mm sein.
Bei Dämmfassaden sollte eine Mindestfugenbreite von 10 mm geplant werden.
Die Klinkerfläche ist mit Wasser gut vorzufeuhten.
In den Fugenflanken darf bei der Verfugung kein stehendes Wasser sein.



Fugenmörtel Klinker

Zur Trocken- und Schlämmverfugung

Verarbeitung:	<p>Mit sauberem, kaltem Wasser in geeigneter Putzmaschine oder mit Rührwerk anmischen. Nur soviel Mörtel anmischen, wie in der Offenzeit (ca. 30 min.) verarbeitet werden kann. Fugen bis 9 mm Tiefe können einlagig verfugt werden. Fugenmörtel mit Fugeisen einbringen. Dickere Riemchen 2-lagig verfugen. Nach dem Anziehen des Fugenmörtels können die Fugen mit einem Schlauchstück, Holzspan etc. gleichmässig angedrückt werden. Ein zu festes Anpressen mit metallischen Fugenglätter kann dunkle Flecken verursachen. Bei der Schlämmverfugung das Material diagonal zur Fuge bündig einbringen. Mit einem sauberen Schwamm diagonal abziehen und Mörtelschleier mit einem feuchten Schwamm/Tuch entfernen.</p>
Verarbeitungsbedingungen:	<p>Luft- und Oberflächentemperatur sowie auch Fugenmörtel- und Plattenwerkstofftemperatur: +5 °C bis +30 °C. Frische Fuge vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen noch einige Tage nach der Fertigstellung hinaus schützen. Im Übrigen gelten die jeweils gültigen Merkblätter des SMGV sowie die SIA-Normen 242 „Verputz- und Trockenbauarbeiten“, 118/243 und 243 „Verputzte Aussenwärmedämmung“ und das „Merkblatt Fassadenkeramik SPV“.</p>
Lagerung:	<p>In trockenen Räumen möglichst auf Lattenrost oder Paletten, originalverpackt bei Raumtemperatur bis 12 Monate haltbar.</p>
Entsorgung:	<p>Entsprechend den örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften wiederverwerten oder entsorgen.</p>
Besonderes:	<p>Generell wird empfohlen, eine Testfläche für das Fugenbild, die Fugenfarbe und die Verfugungstechnik anzulegen. Bedingt durch die Verwendung von Naturrohstoffen sind Farbschwankungen möglich. Daher sollten in der Fassadenfläche nur Materialien gleicher Herstellungstages verwendet werden. Unterschiedliche Feuchteangebote aus dem Untergrund oder der äusseren Einflüsse kann zu Farbdifferenzen der Fugen führen. Wegen der Gefahr von Farbabweichungen wird eine Verarbeitungstemperatur von über +10 °C empfohlen.</p>
Schutzmassnahmen:	<p>Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Bei Augenkontakt besteht die Gefahr ernster Augenschäden. Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.</p>
Allgemeine Hinweise:	<p>Die Produktbeschreibungen sind rein informativer Natur und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Für Ihre Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen. Sie stellen lediglich allgemeine Hinweise dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf Ersatzlieferung. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Ersetzt alle früheren Merkblätter. Die aktuellen Informationen und Technische Merkblätter finden Sie unter www.greutol.ch.</p>