



## ECO TYNK 022 ECO PROTECT

Ekologiczny tynk cienkowarstwowy

**Parametry:**

Gotowy do użycia tynk na bazie ekologicznych spoiw polimerowych, naturalnych wypełniaczy i kruszyw z systemem ochrony biologicznej SILVER TECHNOLOGY Ag+ na bazie aktywnego srebra.

Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz.

Wchodzi w skład systemów ociepleń TURBO-ECO PROTECT i TURBO W-ECO PROTECT marki KREISEL

Po wyschnięciu tworzy elastyczną, trwałą wyprawę tynkarską

Tynk o strukturze do 2mm nadaje się także do nanoszenia mechanicznego.

**Właściwości:**

- Ekologiczny
- Odporna na porastanie biologiczne
- Paroprzepuszczalny
- Elastyczny
- Właściwości samoczyszczące
- Wysoka trwałość koloru
- Odporna na UV
- Hydrofobowy
- Bogata kolorystyka

**Sposób użycia:**

Dane techniczne						
Art. nr.	427272	420225	427271	427270	427269	427268
Rodzaj opakowania						
Ilość w opakowaniu	25 kg					
Ilość na palecie	33 szt./pal.					
Kolor	barwiony					
Struktura	baranek	baranek	baranek	baranek	baranek	drapany
Uziarnienie	0 - 0,5 mm	0 - 1 mm	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm	0 - 1,5 mm
Zużycie	ok. 2 kg/m <sup>2</sup>	1,6 kg/m <sup>2</sup>	2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,5 kg/m <sup>2</sup>	5 kg/m <sup>2</sup>	1,2 kg/m <sup>2</sup>

Art. nr.	427267	427266
Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu	25 kg	
Ilość na palecie	33 szt./pal.	
Kolor	barwiony	
Struktura	drapany	
Uziarnienie	0 - 2 mm	0 - 3 mm
Zużycie	2,4 kg/m <sup>2</sup>	3,7 kg/m <sup>2</sup>

**Kolejne dane techniczne:**

**Czas obróbki:** do 20 minut

**Odporność systemu na uderzenie:** > 10J

**Przepuszczalność pary wodnej:** ≤ 0,35m (dla systemu pokrytego powłoką wykończeniową)

**Skład:**

- Dyspersja emulsji silikonowej
- Potasowe szkło wodne
- Aktywne jony srebra
- Wypełniacze mineralne
- Pigmenty



## ECO TYNK 022 ECO PROTECT

Ekologiczny tynk cienkowarstwowy

<b>Przygotowanie podłoża:</b>	Minimum 24 godziny przed nałożeniem tynku każde podłoże zagruntować środkiem TYNKOLIT-SISI 333 lub TYNKOLIT-U 340 Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Podłoża bardzo nasiąkliwe, pyłące przed naniesieniem TYNKOLIT-u SISI 333 lub TYNKOLIT-u U 340 zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301
<b>Rodzaje podłoża:</b>	<b>Warstwa zbrojąca w systemie ociepleń:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340 <b>Tynk cementowo-wapienny:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340 <b>Tynk gipsowy:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340 <b>Płyta gipsowo-kartonowa:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340 <b>Betony, żelbet:</b> Zagruntować TYNKOLITEM-SISI 333 lub TYNKOLITEM-U 340
<b>Przygotowanie produktu:</b>	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Przed nanoszeniem sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.
<b>Sposób użycia:</b>	Tynk nałożyć na podłoże pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, następnie nadmiar ściągnąć tą samą pacą. Ostateczne zacieranie wykonać pacą z tworzywa sztucznego. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem. Zaleca się stosowanie osłon na rusztowaniach W celu wyrównania barwy i struktury tynków zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go po opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części.
<b>Warunki wykonywania prac:</b>	Stosować w temperaturach od +5°C do +25°C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
<b>Uwagi wykonawcze:</b>	Należy stosować pełen zestaw wyrobów systemu ociepleń. Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej. Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre” aby uniknąć widocznych połączeń. Pod tynki kolorowe zaleca się stosować grunt odpowiednio zabarwiony, zwłaszcza pod tynki o strukturze drapanej. Opadające mgły, przy niedostatecznie wyschniętej powłoce działają jak padająca mżawka i mogą powodować zacieki i przebarwienia. Intensywne kolory o współczynniku odbicia światła $Y < 25\%$ powinny być stosowane na niewielkich powierzchniach elewacji. Stosowanie ich na całych powierzchniach powoduje przyspieszone starzenie powłoki ze względu na intensywne nagrzewanie oraz duże naprężenia termiczne. Narzędzia myć czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
<b>Przechowywanie:</b>	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł ciepła i mrozu.
<b>Wskazówki ogólne:</b>	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.