KREISEL®

TYNK ANTYKONDENSACYJNY 025

Specjalny tynk do pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Parametry:
Po wyschnięciu tworzy elastyczną, trwałą wyprawę tynkarską
Tynk o strukturze do 2 mm nadaje się także do nanoszenia mechanicznego.

Właściwości:
- Pochłania wilgoć
- Do wewnątrz
- Biały
- Elastyczny
- Wodoodporny

Sposób użycia:

Dane techniczne					
Art. nr.	**-**	**-**	**-**	**427314**	**37968**
Rodzaj opakowania					
Ilość w opakowaniu	25 kg				
Ilość na palecie	33 szt./pal.				
Kolor	biały				
Struktura	drapany	drapany	drapany	baranek	baranek
Uziarnienie	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm	0 - 0,5 mm	0 - 1 mm
Zużycie	1,2 kg/m²	2,4 kg/m²	3,7 kg/m²	2 kg/m²	1,6 kg/m²
Czas schnięcia	od 24 do 48 godzin				
Czas obróbki	max. 20 min				

Art. nr.	**37967**	**37966**	**37964**
Rodzaj opakowania			
Ilość w opakowaniu	25 kg		
Ilość na palecie	33 szt./pal.		
Kolor	biały		
Struktura	baranek		
Uziarnienie	0 - 1,5 mm	0 - 2 mm	0 - 3 mm
Zużycie	2,4 kg/m²	3,5 kg/m²	5 kg/m²
Czas schnięcia	od 24 do 48 godzin		
Czas obróbki	max. 20 min		

Skład:
- Wypełniacze mineralne
- Polimery
- Dodatki uszlachetniające

Przygotowanie podłoża:
Minimum 24 godziny przed nałożeniem tynku każde podłoże zagruntować środkiem TYNKOLIT-U 340 lub TYNKOLIT-SO 332
Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować.
Podłoża bardzo nasiąkliwe, pylące przed naniesieniem gruntu typu TYNKOLIT zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301 lub EXPERT 6.

Przygotowanie produktu:
Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Sposób użycia:
Tynk nałożyć na podłoże pacą ze stali nierdzewnej na grubość ziarna, nastepnie nadmiar ściągnąć tą samą pacą. Ostateczne zacieranie wykonać pacą z tworzywa sztucznego.

TYNK ANTYKONDENSACYJNY 025

Specjalny tynk do pomieszczeń wilgotnych i mokrych

Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża muszą być nośne, zwarte, stabilne, równe i czyste. Podłoża muszą być oczyszczone z kurzu, smarów, środków antyadhezyjnych, resztek farb, pleśni, glonów, mchów itp., wolne od pęknięć i wykwitów solnych
Uwagi wykonawcze:	Na jednej płaszczyźnie stosować tynki z jednej szarży produkcyjnej. Daną płaszczyznę wykonywać w sposób ciągły, metodą „mokre na mokre“ aby uniknąć widocznych połączeń. Narzędzia myć czystą wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Produkt posiada możliwość skondensowania 190 g wody/1 m^2 powierzchni.
Przechowywanie:	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, z dala od źródeł ciepła i mrozu.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania.Produkt należystosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału.