



FOLBIT EXTRA 805

Folia płynna zewnętrzna

Parametry:

Jednoskładnikowa, gotowa do użycia płynna masa uszczelniająca na bazie dyspersji żywicy akrylowej.
Przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych w pomieszczeniach na takich podłożach jak betony, tynki cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, jastrychy, także z ogrzewaniem podłogowym i inne.
Po wyschnięciu tworzy bezszwową, trwałą, elastyczną powłokę izolacyjną.
Idealna na tarasy i balkony oraz do pomieszczeń mokrych takich jak łazienki, łazienki, kuchnie, pralnie, pomieszczenia przemysłowe.

Właściwości:

- Mrozoodporna
- Wysoka elastyczność
- Zdolność mostkowania rys
- Całkowita wodoszczelność
- Jednoskładnikowa
- Na balkony i tarasy
- Do pomieszczeń mokrych
- Łatwy w obróbce

Sposób użycia:



Dane techniczne		
Art. nr.	32750	32749
Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu	21 kg	7 kg
Ilość na palecie	33 szt./pal.	80 szt./pal.
Kolor	zielony	
Gęstość	ok. 1,4 g/cm ³	
Zużycie	ok. 1,75 kg/m ²	
Czas schnięcia	ok. 3 godziny (w temperaturze +20 °C)	
Grubość warstwy	0,5 - 3 mm	
Uwaga	Nakładać maksymalnie 2-3 warstwy	
Czas wiązania	ok. 24 h	
Możliwość wchodzenia	po 18 h	
Przyczepność (Beton)	≥ 1,2 MPa	
Odporność na działanie wody	≥ 0,5 N/mm ²	

Produkt zgodny z:

- EN 14891

Skład:

- Wodna dyspersja polimeru akrylowego
- Wypełniacze mineralne
- Dodatki uszlachetniające

Przygotowanie podłoża:

Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować.
W narożach i miejscach przejścia rur itp. zastosować między warstwami masy taśmę lub kołnierze uszczelniające



FOLBIT EXTRA 805

Folia płynna zewnętrzna

Rodzaje podłoża:	Tynk cementowo-wapienny: W przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub gruntem EXPERT 6 Betony, żelbetony: Stosować bezpośrednio Tynk gipsowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5 Płyta gipsowo-kartonowa: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5 Jastrych cementowy: W przypadku dużej chłonności zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub gruntem EXPERT 6 Jastrych anhydrytowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.
Sposób użycia:	Masę nakładać pędzlem lub wałkiem, co najmniej dwuwarstwowo w odstępie 3 godzin. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane GRUNTOLITEM-W 301 lub GRUNTOLITEM-SG 302.
Uwagi wykonawcze:	Na izolacji z płynnej folii stosować elastyczne i odkształcalne kleje do płytek. W miejscach szczelin dylatacyjnych stosować taśmę izolacyjną pomiędzy warstwami masy. Dalsze prace prowadzić po 18-24 godzinach od wykonania izolacji
Przechowywanie:	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, z dala od źródeł ciepła i mrozu.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału.