



ROLL GIPSEL 696

Gotowa gładź polimerowa przeznaczona do nakładania ręcznego, wałkiem i natryskowo.

Parametry:

Wysokiej jakości gotowa do użycia masa na bazie polimerów do wykonywania gładzi wewnątrz pomieszczeń także o podwyższonej wilgotności użytkowej. Tikotropowa. Nadaje się do wykonywania idealnie gładkiej warstwy pod farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne itp. Do ścian i sufitów z tynkami cementowo-wapiennymi, gipsowymi, gipsowo-wapiennymi, wapiennymi itp lub wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona do nakładania ręcznego, wałkiem oraz maszynowego.

Właściwości:

- Do stosowania ręcznego i maszynowego
- Do nakładania wałkiem malarskim
- Idealnie gładka
- Śnieżno biała
- Tikotropowa
- Możliwość obróbki na mokro (bezpyłowo)
- Elastyczna

Sposób użycia:



Dane techniczne

Art. nr.	37738
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	20 kg
Ilość na palecie	33 szt./pal.
Kolor	biały
Zużycie	1,9 kg/m ² /mm
Czas schnięcia	ok. 2 godziny (w temp. +20 °C)
Grubość warstwy	2 mm
Czas wiązania	ok. 24 h
Przyczepność (Beton)	≥ 0,5 MPa
Przyczepność (Płyta gipsowo-kartonowa)	≥ 0,2 MPa

Produkt zgodny z:

- EN 15824

Skład:

- Woda
- Dolomit
- Dodatki uszlachetniające
- Polimery

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Objawy agresji biologicznej należy zlikwidować. Miejsca połączeń różnego rodzaju podłoży, bruzdy instalacyjne i inne miejsca narażone na pękanie konstrukcyjne zazbroić siatką z włókna szklanego.

Rodzaje podłoża:

Tynk cementowo-wapienny: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
Tynk gipsowy: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Płyta gipsowo-kartonowa: Zagruntować GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6
Betony, żelbet: Zagruntować GRUNTOLITEM-SG 302 lub EXPERT 5
Gładkie betony: Zagruntować GRUNTEM KONTAKTOWYM 307
Gładkie, mało nasiąkliwe podłoża: Zagruntować GRUNTEM KONTAKTOWYM 307



ROLL GIPSEL 696

Gotowa gładź polimerowa przeznaczona do nakładania ręcznego, wałkiem i natryskowo.

Przygotowanie produktu:	Produkt gotowy do stosowania. W przypadku nakładania ręcznego nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. W przypadku nakładania wałkiem malarskim lub mechanicznego możliwy jest niewielki dodatek wody w celu poprawy konsystencji. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku nakładania natryskowego zaleca się dodać ok. 0,2l wody na 20kg gotowego wyrobu. Do natrysku można użyć agregatu Graco Mark 7, z dyszą 533. Natryskiwać pod ciśnieniem 190 bar. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.
Sposób użycia:	Po przygotowaniu powierzchni nałożyć gładź zgodnie z wybraną metodą: za pomocą pacy, wałka lub maszynowo. W przypadku konieczności nakładania kilku warstw, kolejną nakładać po wstępnym związaniu poprzedniej. Po całkowitym wyschnięciu gładzi, nierówności zszlifować papierem lub siatką ścierną.
Warunki wykonywania prac:	Stosować w temperaturach od +5 °C do +25 °C, temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i produktu. Do wykonywania gładzi należy przystąpić po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i elementów betonowych. Podłoża pod gładzie powinny być trwałe, sztywne, nie odkształcające się.
Uwagi wykonawcze:	Po zakończeniu prac pomieszczenie wentylować. Na gładź można stosować wszystkie rodzaje farb.
Przechowywanie:	Do 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych opakowaniach i temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu niedostępnym dla dzieci, zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Można przewozić dowolnymi środkami transportu, w temp. nie niższej niż +5 °C. Nie podlega przepisom ADR.
Wskazówki ogólne:	Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje i nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogą bowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP. Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej. Wszystkie dane techniczne podane są dla temperatury 20 stopni Celsjusza. Temperatury te dotyczą powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału.