



RÖFIX FIRESTOP 036

Pannello isolante in lana di roccia

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Pannello isolante incombustibile in lana di roccia per sistemi di isolamento termico, conforme a EN 13162. Conduttività termica: 0,036 W/mK. Tipo Technofacade Cottage.

Pannello isolante permeabile al vapore per sistemi di isolamento termico.

Idoneo per edifici vecchi e nuovi.

Non impiegare per zoccolature e nelle zone soggette a spruzzi.

La zona della zoccolatura va realizzata con idonei pannelli isolanti per zoccolature (ad es. pannello isolante per zoccolature EPS-P, EPS 035 PW/PB o simile).

Caratteristiche:

- Isolamento termico
- Incombustibile
- Elevata permeabilità al vapore

Lavorazione:



Dati tecnici

SAP-Art. Nr.:	2000812880	2000812881	2000812882	2000812883	2000812884
NAV-Art. Nr.:	148699	148700	148701	148702	148703
Imballaggio					
Unità per bancale	4,32 m²/cf.	3,6 m²/cf.	2,16 m²/cf.	2,16 m²/cf.	1,44 m²/cf.
Quantità per unità	6 pz./cf	5 pz./cf	3 pz./cf	3 pz./cf	2 pz./cf
Spessore	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Larghezza	1.200 mm				
Altezza	600 mm				
Permeabilità al vapore μ	ca. 1				
Resistenza a trazione trasversale	≥ 10 kPa				
Massa volumica media (EN 1602)	ca. 110 kg/m³				
Temperatura del supporto	> 5 °C				
Reazione al fuoco	Classe A1				

SAP-Art. Nr.:	2000812885	2000812886	2000812887	2000812888
NAV-Art. Nr.:	148704	148705	148706	148707
Imballaggio				
Unità per bancale	1,44 m²/cf.	1,44 m²/cf.	1,44 m²/cf.	1,44 m²/cf.
Quantità per unità	2 pz./cf			
Spessore	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Larghezza	1.200 mm			
Altezza	600 mm			
Permeabilità al vapore μ	ca. 1			
Resistenza a trazione trasversale	≥ 10 kPa			



RÖFIX FIRESTOP 036

Pannello isolante in lana di roccia

SAP-Art. Nr.:	2000812885	2000812886	2000812887	2000812888
Massa volumica media (EN 1602)	ca. 110 kg/m ³			
Temperatura del supporto	> 5 °C			
Reazione al fuoco	Classe A1			

Materiale di base: • Materiale isolante in fibra minerale costituito da materie prime minerali (basalto, ecc.) legate con resina fenolica modificata. Con fibre disposte parallelamente alla superficie della parete.

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Proteggere i pannelli isolanti da umidità ed applicare al più presto possibile uno strato di rasatura.

Supporto: Il supporto deve essere pulito, solido, consistente, asciutto, privo di polvere, efflorescenze, prodotti distaccanti e sporco di qualsiasi genere.
Il supporto deve corrispondere alle norme nazionali in materia di planarità, con tolleranze conformi a quelle stabilite per superfici di pareti non finite.
La muratura della parete esterna deve essere asciutta e lo strato orizzontale di impermeabilizzazione contro l'umidità di risalita deve essere perfettamente funzionante.
Il supporto deve presentare una resistenza allo strappo di almeno 0,25 N/mm².

Avvertenze: Rispettare le attuali indicazioni del produttore, le direttive di lavorazione vigenti del Gruppo di qualità e le attuali norme nazionali di lavorazione (ad es. DIN 55699 lavorazione di sistemi di isolamento termico o ÖNORM B6410 o UNI/TR 11715).
In caso di utilizzo di tonalità scure di <25% FR su sistemi di isolamento termico sono da considerare le istruzioni RÖFIX SycoTec.
Consiglio cesoie per pannelli isolanti: RÖFIX SPEWE 1900ML blu con slitte di guida.

Considerazioni su pericoli: I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Avvertenze di lavorazione: Incollare i pannelli isolanti RÖFIX sul supporto pretrattato, partendo dal basso verso l'alto, a giunti sfalsati, perfettamente a squadra e in piano, senza gradini. Nell'incollare i pannelli, bisogna esercitare su di essi una sufficiente pressione e farli scorrere più volte leggermente in qua e là. Per evitare ponti termici fare attenzione che i giunti siano perfettamente accostati e senza collante negli interstizi. Occorre che lo sfalsamento minimo dei pannelli isolanti nonché le dimensioni dei pezzi rimanenti rispettino le norme specifiche nazionali ovvero quelle delle associazioni di categoria competenti. In corrispondenza delle aperture i pannelli vanno intagliati. I raccordi ad elementi costruttivi con coefficienti di dilatazione diversi vanno eseguiti con idonei profili ovvero con nastro di guarnizione in modo da garantire una impermeabilizzazione del materiale isolante a tenuta di pioggia battente.
In corrispondenza degli angoli dell'edificio i pannelli di spessore superiore a 20 cm vanno montati di testa con un collante di montaggio (ad. es. RÖFIX Impermeabilizzante adesivo Polymer). Eventuali fessure o giunti aperti tra i pannelli vanno riempiti con strisce di materiale isolante. I giunti di dilatazione esistenti nella struttura dell'edificio devono essere ripresi nel sistema di isolamento termico con appositi profili per giunti di dilatazione.
Solo dopo avere atteso un sufficiente tempo per l'essiccamento (ca. 36 ore) si può iniziare a sottoporre la facciata a sollecitazioni meccaniche (lavori di levigatura o tassellatura).

Stoccaggio: Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Dichiarazione:





RÖFIX FIRESTOP 036

Pannello isolante in lana di roccia

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.