



RÖFIX PP 315 BETONGRUND

Primaire pour peintures sur béton


Avis juridiques et techniques: Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

Domaines d'application: Primaire d'accrochage universel, non pigmenté, transparent, spécifique pour supports en béton à utiliser avant des successives applications de peinture RÖFIX PE 519 PREMIUM pour extérieurs ou de RÖFIX INSIDE TOP pour intérieurs.

Propriétés:

- Améliore l'adhérence
- Egalise le pouvoir absorbant du support
- Sans couleur, transparent

Mise en œuvre:



Données techniques	
SAP-Art. Nr.:	2000152040
NAV-Art. Nr.:	142726
Type d'emballage	
Unités par emballage	60 unité/pal
Quantité par unité	10 l/unité
Teinte	Transparent
Consommation	env. 0,1 l/m ² /main
Remarque de consommation	Les valeurs de consommation sont des valeurs indicatives et dépendent fortement du support et de la technique d'application.
Densité	1,1 kg/l
Valeur pH	env. 8
Informations relatives à l'emballage	En bidons de plastique recyclables.
Température du support	> 5 - < 25 °C

Base du matériau:

- liant: polymères en dispersion aqueuse
- additifs: conservateurs

Conditions de mise en œuvre: Lors des phases de mise en œuvre et de séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C. Jusqu'au séchage complet, protéger du gel, pour éviter un séchage trop rapide (lumière directe du soleil, vent) et des humidités directes (pluie).

Support: Le support doit être sec, porteur ainsi que sans souillures comme poussière, suie, algues, efflorescences etc.



RÖFIX PP 315 BETONGRUND

Primaire pour peintures sur béton

Types de substrats:	<p>Béton: Les surfaces en béton doivent être sèches, résistant et brossées. Les éventuels résidus de ciment doivent être enlevés mécaniquement. Pour enlever les traces d'huiles décoffrants, graisses, cires ou smog il faut utiliser un jet de vapeur. Les irrégularités de la surface, les petits trous ou les cavités de retrait peuvent être réparés avec des enduits de rebouchage RÖFIX.</p> <p>Enduit du groupe mortier (chaux, chaux/ciment, ciment, plâtre, plâtre/chaux, anhydrite): Les revêtements et les supports qui, malgré un approprié prétraitement avec RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF o PP 307 ISO LF, gardent une consistance insuffisante (essai de coupure selon EN 2409) doivent être enlevés mécaniquement.</p>
Prétraitement du support:	<p>Enlever mécaniquement les anciennes peintures décollées et fissurées.</p> <p>Les peintures à huile, en dispersion ou les vernis ayant tendance à délaminer doivent être enlevées avec un produit décapant.</p> <p>Les restes de tapisserie et de colle doivent être enlevés avec de l'eau chaude.</p>
Préparation:	Produit prêt à l'emploi.
Mise en œuvre:	<p>Procéder à une application saturée, régulièrement couvrante au moyen d'un pinceau, rouleau ou brosse adéquats.</p> <p>Appliquer de manière régulière à la machine avec un appareil gicleur adéquat.</p>
Avertissement relatif aux dangers:	<p>Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.</p>
Consigne de mise en œuvre:	<p>Délai de séchage avant l'application de la couche de finition au moins 24 heures (selon conditions de température et intempéries).</p> <p>Il faut faire attention qu'une fois le séchage complet, il n'y ait pas des surfaces peintes brillantes. Prévoir un essai sur une partie de la surface.</p> <p>Ne pas utiliser le matériau d'anciens emballages entamés et ne pas le mélanger à du matériau frais.</p> <p>Nettoyer soigneusement les outils après usage.</p>
Stockage:	<p>Stocker au frais, mais à l'abri du gel et bien fermé.</p> <p>Période de conservation: min 36 mois.</p>
Remarques générales:	<p>Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.</p> <p>La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.</p> <p>Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.</p> <p>Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.</p> <p>Les données techniques concernent les produits de base. La coloration peut comporter des différences dans les valeurs caractéristiques. Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes. Compte tenu de l'emploi de matières premières naturelles les valeurs relatives à certaines fournitures peuvent présenter de légères différences. En cas d'enduction de supports qui ne sont pas mentionnés ici, il faut nous consulter préalablement. En cas de commandes successives, il peut y avoir des légères différences de teinte par rapport au nuancier, s'il est nécessaire on peut prévoir une surface-échantillon dans le chantier. Les données relatives aux temps ouverts et d'attente concernent les conditions de laboratoire (+20 °C/humidité relative 65 %) et peuvent donc changer selon les conditions dans le chantier.</p> <p>Ces indications ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exhaustivité ou d'exhaustivité, et nous déclinons à ce titre toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Nous vous prions en outre de bien vouloir consulter les fiches techniques des autres produits RÖFIX ici mentionnés.</p> <p>En cas d'applications et supports non décrits dans cette documentation, il faut nous consulter préalablement.</p> <p>Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.</p>