



# RÖFIX INSIDE TOP

Peinture lisse lavable de haute qualité pour intérieurs

## Avis juridiques et techniques:

Pour la mise en œuvre de nos produits il faut respecter les informations mentionnées dans les fiches techniques. On recommande de considérer les normes générales et spécifiques de chaque pays (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) ainsi que les indications des Associations Professionnelles Nationales.

## Domaines d'application:

Peinture très couvrante et lisse, sans émissions et sans solvants, opaque, pour murs et plafonds intérieurs, à base de dispersion, avec des caractéristiques optimales de résistance élevée à l'abrasion.

Peinture monocouche avec classe de résistance à l'abrasion 1 et rapport de contraste (pouvoir couvrant) classe 1 selon EN 13300.

## Propriétés:

- élevé pouvoir couvrant
- application aisée et très simple à étaler
- exempt d'émissions et solvants
- réduit impact olfactif
- surface lisse, mate
- lavable
- résistant au lavage

## Mise en œuvre:



## Base du matériau:

- liant: polymères en dispersion aqueuse
- additifs: réticulant, anti-mousse
- matériaux remplissants (minérales)

## Conditions de mise en œuvre:

Pendant la mise en œuvre et le séchage la température ambiante et du support ne doit pas être au dessous de +5 °C. Le temps de séchage dépend des conditions ambiantes du chantier. Avec une humidité relative du 65% et une température ambiante de +20 °C la surface est sèche et peut être peinte après 5 heures environ. Pour un séchage complet et pour pouvoir solliciter les environnements il faut attendre 3 jours environ.

Jusqu'au séchage complet protéger des agents atmosphériques extrêmes tels que par ex. froid, gel, chaleur, lumière directe du soleil, humidité, pluie, vent, courants d'air, etc.

## Support:

Les supports doivent être propres, solide, sec, sans poussière, consistant et sans produits séparateurs ou salissures de tout genre.

Contrôle, évaluation et prétraitement du support conformément aux normes nationales en vigueur: DIN 18363, fiches techniques des peintures pour le bâtiment, ÖAP ou SMGV. En cas de supports de pose récente il faut respecter très soigneusement les temps de séchage/attente prescrits par le producteur du support aussi bien que ses indications et avertissements concernant ce produit.

Les supports doivent être résistant et doivent atteindre une valeur de résistance à l'essai de coupure/traction de 0 et 1 conformément à EN 2409.

## Types de substrats:

**Béton:** Les surfaces en béton doivent être brossées et dépoussiérées. En cas de présence d'éventuelles boues de ciment il faut les enlever mécaniquement. Pour enlever les résidus d'huiles de coffrage, graisses et cires il faut employer un jet de vapeur. Les petits trous ou les cavités de retrait peuvent être réparés avec des convenables enduits de rebouchage RÖFIX. Si on applique successivement des peintures organiques on conseille de prétraiter la surface avec RÖFIX PP 315 BETONGRUND. Couche de fond avec RÖFIX PP 315 BETONGRUND.

**Enduit à base de ciment et chaux/ciment selon EN 998-1 (Résistance à la compression  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ ):** Les surfaces doivent être prétraitées avec RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS, ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF). En conditions d'absorption normale les enduits de fond nouveaux RÖFIX du groupe de mortiers ci décrit peuvent être recouverts avec une couche de fond et finale après un temps d'attente d'environ 3-4 semaines.

**Enduit à base de plâtre et plâtre/chaux selon EN 998-1 (Résistance à la compression  $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ ):** Des éventuelles couches de sintérisation, salissure et poussière doivent être complètement enlevées. Sur les supports à base de plâtre il faut préalablement appliquer RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS, ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF). Après quoi il faut appliquer une couche de fond et finale de peinture.



# RÖFIX INSIDE TOP

Peinture lisse lavable de haute qualité pour intérieurs

**Panneaux en placoplâtre ou en plâtre:** Fond avec RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS, ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF). En cas de supports vieux ou à risque de jaunissement il faut un prétraitement avec RÖFIX PP 307 ISO LF (Peinture isolante). Méthode ISO RÖFIX: prétraitement avec couche de fond RÖFIX PP 307 ISO LF (dilué max. au 10%) avec une seule couche. Après quoi une seule couche finale (si besoin couche intermédiaire et couche finale) avec le produit décrit dans la présente fiche technique.

**Matériaux de bois (bois plein, panneaux OSB, en masonite, etc.):** Couche de fond avec RÖFIX PP 307 ISO LF.

**Enduits et peintures avec présence de moisissure:** Il doit être appliqué précédemment RÖFIX Algihcida comme indiqué dans la fiche techniques. Pour les assainissements durables et écologiques au 100% en cas de présence de moisissure on conseille expressément nos systèmes d'assainissement RÖFIX RENOPOR. Naturellement est possible aussi appliquer une produit pourvu d'algicides et fongicides (ex. RÖFIX INSIDE CARE PLUS), on conseille cependant expressément des interventions de type physique-structurel à même d'éliminer les causes des problèmes de moisissure (Renopor).

**Taches d'eau, suie, graisse, nicotine ou surfaces contaminées par ces substances; généralement forts contrastes, marques de feutre, etc.:** Laver soigneusement la surface avec de l'eau et un normal détergent dégraissant. En cas de taches de rouille il faut avant tout éliminer les causes. Appliquer la peinture isolante RÖFIX PP 307 ISO LF. Si après l'application de la peinture les taches ne sont plus visibles, étaler une couche intermédiaire et finale du produit décrit dans la présente fiche technique.

**Peintures (vieilles) et enduits de finition consistants (vieux) à base de dispersion:** Peintures mates en dispersion, consistantes, pas très absorbantes, peuvent être recouvertes directement. Les vieilles peintures avec fissures ou qui tendent à délaminer doivent être prétraitées avec RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF). Les surfaces brillantes doivent être rendues rugueuses avant d'appliquer la couche de fond.

**Peintures (vieilles) et revêtements porteurs (vieux) à base de silicates:** Fond avec RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF). Appliquer successivement une couche de fond et une finale.

**Les supports mixtes, les petites surfaces qui viennent d'être enduites (par ex. retouches d'enduit, rebouchage de fissures ou de nouvelles traces de caves électriques, etc.):** Fond avec RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF). Appliquer successivement une couche de fond et une finale.

**Maçonnerie en grès calcaire et briques:** Supports consistants, pas très absorbants, peuvent être recouverts directement. Les parties avec fissures ou qui tendent à délaminer doivent être enlevées complètement. Les supports très absorbants doivent être traités avec une application de RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF).

**Tapisseries consistantes:** Appliquer une couche de fond et finale sans aucun prétraitement.

**Peintures à base de colle et tapisseries non adhérentes:** Peintures ou tapisseries doivent être enlevées sans laisser aucun résidu et propre fondamentalement pur. Couche de fond sur la couche porteuse suivante par ex. avec RÖFIX PRIMER COLOR (ou RÖFIX PRIMER COLOR PLUS ou RÖFIX PP 301 HYDRO LF).

**Supports différents:** Les éventuels revêtements ou surfaces non consistants qui restent même après les traitements ou applications de primaire conseillés ou prescrits (avertissement: vérification avec essai de quadrillage selon EN 2409), doivent être enlevés mécaniquement.

---

**Prétraitement du support:** Couvertures: les autres surfaces voisines tels que vitres, céramiques, aluminium, acier inox, fenêtres, bois, meubles, sols, etc. doivent être convenablement couvertes. Les projections fraîches de peinture doivent être enlevées avec un chiffon humide ou avec de l'eau fraîche. Enlever mécaniquement les anciennes peintures décollées et fissurées. Petites irrégularités: avant d'appliquer le primaire d'accrochage et la couche de peinture de fond, égaliser à l'aide d'appropriés produits RÖFIX. Appliquer un RÖFIX PRIMER adapté sans dissolvant sur les supports fortement sableux, absorbants ou supports d'absorption différente. Diluer RÖFIX PRIMER avec de l'eau de façon à ce que le support absorbe le primaire (remarque sur les fiches techniques RÖFIX PRIMER).



# RÖFIX INSIDE TOP


Peinture lisse lavable de haute qualité pour intérieurs

---

<b>Préparation:</b>	<p>Les primaires/fixateurs doivent être dilués avec l'approprié diluant par rapport au degré d'absorption du support. On doit éviter la formation de couches brillantes.</p> <p>Les couches de fond et moyenne peuvent être délayées avec max 30% d'eau.</p> <p>Diluer la couche finale avec max. 10-20% d'eau.</p> <p>Le produit peut être mis en oeuvre même en cas de dilution plus haute; dans ce cas cependant les valeurs indiquées dans la fiche technique (résistance à l'abrasion, pouvoir couvrant, résistance au farinage, degré de brillance, point de blanc, etc.) ne sont plus atteints.</p>
<b>Mise en œuvre:</b>	<p>Procéder à une application saturée, régulièrement couvrante au moyen d'un pinceau, rouleau ou brosse adéquats.</p> <p>Utilisation monocouche: grâce à un élève point de blanc et à un très haut pouvoir couvrant du produit même avec l'application d'une seule couche de peinture on obtient un revêtement de qualité sur les supports prétraités avec primaire (voir idoneité du support). Les données techniques ici reportées se réfèrent néanmoins à l'application en plusieurs couches.</p> <p>Appliquer de manière régulière à la machine avec un appareil à projeter adéquat.</p> <p>Application airless: angle de projection/buse/pression - 50°/0,026"/~170bar.</p> <p>Dans le système à projection, avant l'application, la peinture doit être soigneusement mélangée et filtrée.</p>
<b>Avertissements:</b>	<p>Pour le revêtement de supports il faut respecter les normes et les règlements nationaux et européens, outre aux standards, aux règles, aux directives de mise en œuvre en vigueur à niveau international et national, tels que par ex. ÖAP, SMGV ou fiches techniques peintures pour le bâtiment, etc. En cas d'éventuelles différences entre les différentes normes vous pouvez vous adresser à nous.</p>
<b>Avertissement relatif aux dangers:</b>	<p>Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément. Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.</p>
<b>Stockage:</b>	<p>Stocker au frais, mais à l'abri du gel et bien fermé.</p> <p>Période de conservation: min. 24 mois.</p>

---

**Certificats:**





## RÖFIX INSIDE TOP

Peinture lisse lavable de haute qualité pour intérieurs

### Remarques générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

La version actuelle de nos fiches techniques est disponible sur notre site Web, ou peut être obtenue dans nos agences nationales.

Vous obtenez également les consignes de sécurité détaillées relatives à la sécurité séparément.

Avant toute utilisation, veuillez lire ces fiches techniques relatives à la sécurité.

Les données de cette fiche technique correspondent à nos connaissances actuelles en la matière et à nos expériences pratiques.

Les données ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et à ce titre nous déclinons toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Les données n'impliquent en elles-mêmes aucune obligation juridique, ni aucune autre obligation. Elles ne dispensent par principe pas le client de s'assurer par ses propres moyens que le produit corresponde bien à l'usage prévu.

Nos produits ainsi que toutes les matières premières qu'ils contiennent sont soumis à un contrôle continu, ce qui permet de garantir une qualité constante.

Les données techniques concernent les produits de base. La coloration peut comporter des différences dans les valeurs caractéristiques. Les valeurs mentionnées sont des valeurs moyennes. Compte tenu de l'emploi de matières premières naturelles les valeurs relatives à certaines fournitures peuvent présenter de légères différences. En cas d'enduction de supports qui ne sont pas mentionnés ici, il faut nous consulter préalablement. En cas de commandes successives, il peut y avoir des légères différences de teinte par rapport au nuancier; s'il est nécessaire on peut prévoir une surface-échantillon dans le chantier. Les données relatives aux temps ouvert et d'attente concernent les conditions de laboratoire (20°C/humidité relative 65%) et peuvent donc changer selon les conditions dans le chantier.

Ces indications ont été élaborées avec soin et minutie, mais sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité, et nous déclinons à ce titre toute responsabilité pour les décisions prises par l'utilisateur ultérieurement. Nous vous prions en outre de bien vouloir consulter les fiches techniques des autres produits RÖFIX ici mentionnés.

En cas d'applications et supports non décrits dans cette documentation, il faut nous consulter préalablement.

Notre service de conseil technique est à votre disposition pour vos questions sur l'utilisation et la mise en œuvre, ainsi que pour la présentation de nos produits.