



RÖFIX CORKTHERM 040

Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.


Anwendungsbereiche:

Natürlich ökologische Dämmplatte aus rein-expandiertem Backkork (ICB gemäss EN 13170). Systemgeprüfte, diffusionsoffene Dämmplatte für Aussenwand-Wärmedämmverbundsysteme (gemäss ETAG 004). Geeignet für Alt- und Neubauten. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Ökologischer Anwendungsbereich durch natürliche, nachwachsenden Rohstoff (Korkrinde). Sie behält über die gesamte Nutzungsdauer ihre baubiologischen Qualitäten. Der Sockelbereich ist mit geeigneten Dämmplatten (z.B. Sockeldämmplatte EPS-P, EPS 035 PW/ PB o.ä.) auszuführen.

Eigenschaften:

- Ökologisch empfehlenswert
- Hohe Schalldämmung
- Wärmedämmend
- Alterungsbeständig

Verarbeitung:



Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	2000569849	2000155325	2000155326	2000155327	2000148742
NAV-Art. Nr.:	111272	111273	111274	111275	111276
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	30 Stk./EH	15 Stk./EH	10 Stk./EH	8 Stk./EH	6 Stk./EH
Menge pro Einheit	15 m ² /EH	7,5 m ² /EH	5 m ² /EH	4 m ² /EH	3 m ² /EH
Dicke	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Masse	1.000 x 500 mm				
Breite	1.000 mm				
Höhe	500 mm				
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 15				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,028 W/mK				
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,8 kJ/kg K				
E-Modul	ca. 5 N/mm ²				
Querzugfestigkeit	≥ 60 kPa				
Druckspannung	≥ 100 kPa				
Zulassung	ETA-05/0125 (ETAG 004)				
Prüfzertifikate	CSTB Marne-la-Vallee				
Rohdichte im Mittel	ca. 120 kg/m ³				
R-Wert	0,25 m ² K/W	0,5 m ² K/W	0,75 m ² K/W	1 m ² K/W	1,25 m ² K/W
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				



RÖFIX CORKTHERM 040

Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

SAP-Art. Nr.:	2000155735	2000148743	2000148744	2000148745	2000155328
NAV-Art. Nr.:	111277	111279	111281	111282	111283
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH	2 Stk./EH	2 Stk./EH
Menge pro Einheit	2,5 m ² /EH	2 m ² /EH	1,5 m ² /EH	1 m ² /EH	1 m ² /EH
Dicke	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Masse	1.000 x 500 mm				
Breite	1.000 mm				
Höhe	500 mm				
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 15				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,028 W/mK				
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,8 kJ/kg K				
E-Modul	ca. 5 N/mm ²				
Querzugfestigkeit	≥ 60 kPa				
Druckspannung	≥ 100 kPa				
Zulassung	ETA-05/0125 (ETAG 004)				
Prüfzertifikate	CSTB Marne-la-Vallee				
Rohdichte im Mittel	ca. 120 kg/m ³				
R-Wert	1,5 m ² K/W	2 m ² K/W	2,5 m ² K/W	3 m ² K/W	3,5 m ² K/W
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				

SAP-Art. Nr.:	2000149267	2000155341	2000150778
NAV-Art. Nr.:	115063	128096	117701
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	2 Stk./EH	2 Stk./EH	1 Stk./EH
Menge pro Einheit	1 m ² /EH	1 m ² /EH	0,5 m ² /EH
Dicke	160 mm	180 mm	200 mm
Masse	1.000 x 500 mm		
Breite	1.000 mm		
Höhe	500 mm		
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 15		
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,028 W/mK		
Spez. Wärmekapazität	ca. 1,8 kJ/kg K		
E-Modul	ca. 5 N/mm ²		
Querzugfestigkeit	≥ 60 kPa		
Druckspannung	≥ 100 kPa		
Zulassung	ETA-05/0125 (ETAG 004)		
Prüfzertifikate	CSTB Marne-la-Vallee		
Rohdichte im Mittel	ca. 120 kg/m ³		
R-Wert	4 m ² K/W	4,5 m ² K/W	5 m ² K/W
Untergrund-Temperatur	> 5 °C		



RÖFIX CORKTHERM 040

Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

SAP-Art. Nr.:	2000149267	2000155341	2000150778
Brandverhalten	E (EN13501-1)		

Materialbasis:

- Naturkork-Dämmstoff aus selektierten Korkrinden. Unter Wasserdampf im eigenen Surbarinharz rein-expandiert (kein Fremdbindemittel), gepresst und geschnitten.
- Kein Treibmittel. Keine Verwendung von FCKW's und HFCKW's.

Verarbeitungsbedingungen: Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken. Fassadendämmplatten vor einwirkender Feuchtigkeit schützen und schnellstmöglich mit Armierungsmasse (Unterputz) beschichten.

Untergrund: Untergrund muss sauber, fest, trocken, staubfrei, tragfähig und frei von Ausblühungen, Trennmitteln, Sinterschichten und Verunreinigungen aller Art sein. Der Untergrund muss in der Ebenheit der nationalen Normen, Ebenheitstoleranzen für nichtflächenfertige Wände entsprechen. Das Aussenbauteil muss trocken sein und es darf zu keiner aufsteigenden Feuchtigkeit kommen (Abdichtung/Horizontalsperrern). Der Untergrund muss eine Haftzugsfestigkeit von mindestens 0,25 N/mm² nachweisen.

Untergrund-Vorbereitung: Die Untergrundvorbereitung muss auf die jeweiligen Untergrundverhältnisse sowie auf die Anforderungen abgestimmt werden. Grob vorstehende Mörtel- oder Betonteile abschlagen. Grössere Untergrundunebenheiten <1 cm können mit der Kleberschicht im Wulst-Punkt-Verfahren ausgeglichen werden. Vorhandenen Putz auf Festigkeit und Hohlstellen, vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Putze und Beschichtungen restlos entfernen. Untergründe, falls erforderlich, grundieren. Die Verträglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemörtel ist sachkundig zu prüfen. Filmbildende Trennmittel (Schalöl etc.) entfernen. Kreidende oder sandende Flächen mit Tiefgrund verfestigen oder entfernen.

Verarbeitung: Kleben der Dämmplatten: Klebemörtel ist im Randwulst Punkt oder Kambbett Verfahren händisch oder maschinell auf Dämmplatten aufzubringen. Die vergebene Klebekontaktfläche von mindestens 40% wird in der Regel dann erreicht, wenn am Rand der Platte umlaufend ein ca. 5 cm breiter Streifen (Wulst) und in der Mitte der Platte 3 Stk. ca. 15 cm grosse Batzen (Punkte) oder 3 Streifen zu je 5 cm aufgetragen werden. Die Höhe der Klebeschicht ist de Ebenheit des Untergrundes anzupassen. Zuschnitte können mittels RÖFIX Spewe 1900L-30 Allzweck-Schneidegerät mit Handsäge, Messer oder RÖFIX Milwaukee Säbelsäge M12 CHZ bzw. mit einer geeigneten Kreissäge erfolgen.

Hinweise: Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Verarbeitungsrichtlinien der nationalen Fachverbänden und die aktuellen nationalen Verarbeitungsnormen (z.B. DIN 55699 Verarbeitung von WDVS, bzw. ÖNORM B6410 etc.). Bei der Verwendung von dunklen Farbtönen von <25% HBW auf WDVS ist die RÖFIX SycoTec-Richtlinie zu beachten. Schneidegerätempfehlung: RÖFIX ISOBOY OPTIMA Allzweckschneidegerät oder RÖFIX ISOBOY TYP M-90/45° -R Allzweck Schneidegerät mit Handsäge.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie auch aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.



RÖFIX CORKTHERM 040

Kork-Fassadendämmplatte (ICB)

Verarbeitungshinweis:

Die RÖFIX Dämmplatten auf den vorbehandelten Untergrund, von unten nach oben, im Verband fluchtgerecht, planeben und versatzfrei verkleben. Beim Verkleben die Dämmplatten ausreichend andrücken und mehrmals leicht hin und her schieben (einschwimmen). Zur Vermeidung von Wärmebrücken auf einen absolut dicht gestossenen Fugenbereich und eine saubere, kleberfreie Ausbildung der Dämmplattenstösse achten. Kreuzfugen sind nicht zulässig. An allen Gebäudeecken ist eine Verzahnung der Dämmplatten herzustellen und auf eine lot- und fluchtgerechte Eckausbildung zu achten. Der Mindestversatz der Dämmplatten sowie die Grösse von Reststücken ist nach den jeweiligen spezifischen Ländernormen bzw. lt. den nationalen Fachverbänden einzuhalten. Bei Gebäudeöffnungen sind die Platten auszuklinken. Unebenheiten mit Schleifbrett oder Schleifgerät plan schleifen. Anschlüsse an Bauteile mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten sind mit geeigneten Anschlussprofilen bzw. mit Fugendichtband als schlagregensichere Abdichtung des Dämmstoffes auszuführen. Plattendicken ab 20 cm sind an den Gebäudeecken stirnseitig mit Montagekleber (z.B. RÖFIX Dicht- und Klebemasse Polymer) zu verkleben. Eventuelle Fehlstellen oder offene Plattenstossfugen müssen mit Dämmstoffstreifen ausgefüllt werden. Im Gebäude vorhandene Dehnungsfugen müssen mit Dehnfugenprofilen im WDVS übernommen werden. Erst nach ausreichender Trocknungszeit (ca. 36 Std.) mit der mechanischen Belastung der Fassade beginnen (Schleif- oder Dübelarbeiten).

Lagerung:

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Deklaration:

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.