



RÖFIX 961

Šamotni mort otporan na vatru

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Šamotni mort otporan na visoke temperature, kod izgradnje kamina i peći, za postavljanje, žbukanje i fugiranje blokova za zidanje, pločica za peći i šamot ploča u zoni vatre, pri temperaturama do +1100 °C.

Posebno prikladno za pred-montažu grupa keramičkih pločica za kamine.

Kamin mora biti optimalno temperiran.

Pri postavljanju peći po mogućnosti unijeti što manje vode.

Visoke odn. niske temperature utječu na proces vezanja.

Svojstva:

- Dobra obradivost
- Jednostavna ugradnja zidarskom žlicom
- Otporan na vrućinu
- Brzovezujuće

Ugradnja:**Tehnički podaci**

SAP šifra:	2000150790
NAV šifra:	117873
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 1 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 15 l/jed.
Potrošnja	pribl. 10 kg/m ² /cm
Izdašnost	pribl. 15 l/jed.
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	pribl. 6,5 l/jed.
Nasipna gustoća suhog morta	1.750 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 20 N/mm ²
Vrijeme ugradnje	15 min
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Specijalno vezivo
- Šamot
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Na mineralnoj bazi

Uvjeti obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.



RÖFIX 961

Šamotni mort otporan na vatru

Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Kod upotrebe malih količina, iz vreće uzeti veću količinu te je na suho zamiješati, pa zatim iz toga izmiješati željenu količinu.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci, u skladu s direktivom 1907/2006/EU, privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica. Obratiti pozornost na aktualne nacionalne norme.