



RÖFIX 12

Vezivni most

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: RÖFIX 12 prikladan je za primjenu na betonskim i glatkim ili slabo upojnim podlogama unutarnjih zidova za postizanje besprijekorne prionjivosti podloge prije ugradnje unutarnje žbuke. RÖFIX 12 prikladan je i za pripremu neujednačeno upojnih podloga. Nije prikladno za upotrebu u kombinaciji s RÖFIX 618 i RÖFIX 620 podložnim žbukama na bazi cementa.

Svojstva:

- Na mineralnoj bazi
- Prionjiva podloga za žbuke
- Obojeno u crveno

Ugradnja:



Tehnički podaci

SAP šifra:	2000952624
NAV šifra:	117895
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	42 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Boja	crvena
Granulacija	0 - 1,2 mm
Potrošnja	pribl. 0,45 kg/m ²
Izdašnost	pribl. 77 m ² /jed
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	10,8 l/jed.
Nasipna gustoća (EN 12190)	pribl. 1.150 kg/m ³
pH-vrijednost	pribl. 12
Vrijeme sušenja	≥ 24 h
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C

Sastav:

- Bez cementa
- Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
- Bez organskih otapala
- Na mineralnoj bazi

Uvjeti obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Postotak zaostale vlage u betonskim podlogama mora biti ispod 3,0 % mase (prema mjerenju CM uređajem). Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.

Priprema podloge: Preporučujemo prethodno ispitivanje čvrstoće površine, putem probe grebanja.



RÖFIX 12

Vezivni most

Priprema materijala:	Vrijeme ručnog miješanja oko 2 do 3 minute. Sadržaj kante češće promiješati.
Ugradnja:	Tijekom nanošenja valjkom, četkom ili uređajem za špricanje treba pripaziti da se materijal u konzistenciji meda nanese ravnomjerno na podlogu i da time nastane gruba površina.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Da bi spriječili njegovo slijeganje, materijal je potrebno učestalo miješati. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. Prije nanošenja podložne žbuke treba pričekati najmanje 24 sata. Vrijeme obrade: ca. 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. U slučaju ekstremnih vremenskih uvjeta, nakon ugradnje kvarcnog vezivnog mosta potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite (zaštita od sunca, ovlaživanje, zaštita od udarne kiše i dr.).
Skladištenje:	Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od vlage. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.