



# ROFIX 12

Vezivni most

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

**Područja primjene:** Promotor adhezije bez otapala temeljen na visokokvalitetnoj disperziji sintetskih smola i mineralnim aditivima. Za žbuke na kritičnim podlogama, npr. glatki beton. Materijal je namijenjen poboljšanju prionjivosti vapneno-gipsanih i vapneno-cementnih podložnih žbuka kod ugradnje na podloge od betona i kritične, neujednačeno upojne podloge.

- Svojstva:**
- Dobra prionjivost
  - Prionjiva podloga za žbuke
  - Izvrsna obradivost
  - Obojeno u crveno

**Ugradnja:**

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148167
NAV šifra:	117895
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	15 Kg/jed.
Boja	crvena
Granulacija	0 - 1,2 mm
Potrošnja	pribl. 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Izdašnost	pribl. 45 m <sup>2</sup> /jed
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	6,5 L/jed.
Nasipna gustoća (EN 12190)	pribl. 1.150 kg/m <sup>3</sup>
pH-vrijednost	pribl. 12
Vrijeme sušenja	≥ 24 h
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C

- Sastav:**
- Disperzivno vezivo
  - Bez cementa
  - Visokokvalitetni lomljeni vapnenac
  - Bez organskih otapala
  - Mineralna baza

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5°C i iznad +30°C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetrova) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Postotak zaostale vlage u betonskim podlogama mora biti ispod 3,0 % mase (prema mjerenju CM uređajem). Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatni vosak i oplatna ulja itd.) potrebno je ukloniti.



# RÖFIX 12

Vezivni most

<b>Priprema podloge:</b>	Preporučujemo prethodno ispitivanje čvrstoće površine, putem probe grebanja.
<b>Priprema materijala:</b>	Vrijeme ručnog miješanja oko 2 do 3 minute. Sadržaj kante češće promiješati.
<b>Ugradnja:</b>	Prilikom nanošenja valjkom, četkom ili uređajem za špricanje treba pripaziti da se materijal u konzistenciji meda nanese ravnomjerno na podlogu i da time nastane gruba površina.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Upute za obradu:</b>	Za primjenu na većim površinama kao i na površinama više izloženim vremenskim utjecajima, potrebno je potražiti pomoć RÖFIX tehničkog savjetnika. Izmiješani materijal potrebno je učestalo promiješati da bi se spriječila sedimentacija materijala. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. Prije nanošenja podložne žbuke treba pričekati najmanje 24 sata. Vrijeme obrade: ca. 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.