



# Creteo® Inject CC 798


Mort za injektiranje

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Tiksotropni mort s cementnim vezivom za injektiranje sidara. Za privremena sidra potpuno obložena mortom, labava ili prednapeta sidra, štapna sidra ili mikropilote. Prikladan i za zapunjavanje šupljina, injektiranje manšetnih cijevi, za visokotlačno injektiranje i dr. W/F vrijednost je moguće prilagoditi tehničkim zahtjevima projekta. Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

- Svojstva:**
- Otporno na smrzavanje
  - Tiksotropan
  - Moguća upotreba na stropnim podlogama
  - Moguća upotreba u podzemnim vodama
  - U skladu sa zahtjevima volumenske stabilnosti prema EN 447
  - visoka izdašnost
  - Visoka tlačna čvrstoća
  - Izvrsna svojstva pumpanja

**Ugradnja:**



<b>Tehnički podaci</b>	
SAP šifra:	2000148320
NAV šifra:	141476
Vrsta pakiranja	()
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,09 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 17 l/jed.
Izdašnost	pribl. 17 l/jed.
Potrebna količina vode	pribl. 8 l/jed.
Vrijeme obrade	pribl. 60 min
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 1.930 kg/m <sup>3</sup>
Tlačna čvrstoća (3 d)	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>
Tlačna čvrstoća (7 d)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
Certifikati o ispitivanju	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlasitim laboratorijima, u svakoj tvornici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.
Udio vode	0,32
Promjena volumena 24 sata	+0,20 %

**Sastav:**

- Cement
- Dodaci prema EN 206-1/2000 tip I: kamenno brašno
- Dodaci za poboljšanje obradivosti
- Materijali (cement, aditivi i dodaci) odgovaraju zahtjevima EN 447

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme obrade i sušenja temperatura zraka odn. podlage ne smije pasti ispod +5 °C niti prijeći +30 °C. Pri temperaturi podlage, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti.



## Creteo®Inject CC 798

Mort za injektiranje

<b>Ugradnja:</b>	Proizvod zamiješati s definiranim količinom čiste vode prikladnim strojem za miješanje. Miješati dok smjesa ne postane homogena, bez grudica, prikladna za pumpanje. Za ubrizgavanje ili injektiranje mogu se upotrijebiti uobičajene rotirajuće ili klipne pumpe koje ispunjavaju sve propisane uvjete.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU priloga +20 °C, 65 % r.v.z.
<b>Opće napomene:</b>	Ovaj tehnički list zamjenjuje i ponisti prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobođaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.hr">www.roefix.hr</a> ili zatražite u našim poslovnicama.