



Creteo® Inject CC 798

Mort za injektiranje

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).
------------------------------------	---

Područja primjene:	Mort za injektiranje labavih, prednapetih, nenapetih i sidara potpuno obloženih mortom, mikropilota i dr. Prikladno i za popunjavanje šupljina i pukotina. Specijalni dodaci smiju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.
---------------------------	---

Svojstva:	<ul style="list-style-type: none"> • Viskoznost • Otporno na smrzavanje • Visoka izdašnost • Minimalno skupljanje
------------------	---

Ugradnja:	  
------------------	---

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148320
NAV šifra:	141476
Vrsta pakiranja	(I)
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 0,09 mm
Izdašnost u litrama	pribl. 14,5 L/jed.
Izdašnost	pribl. 14,5 L/jed.
Potrebna količina vode	pribl. 9,5 L/jed.
Vrijeme obrade	pribl. 90 min
Gustoća suhog morta	pribl. 1.728 kg/m³
Nasipna gustoća	pribl. 1,05 Kg/L
Spec. kapacitet topline	pribl. 1 kJ/kg K
Tlačna čvrstoća (7 d)	≥ 30 MPa
Tlačna čvrstoća (28 d)	≥ 45 MPa

Sastav:	<ul style="list-style-type: none"> • Mineralna punila • Dodaci za poboljšanje obradivosti
----------------	---

Priprema materijala:	Mjera razlivnosti za tiksotropne mortove određuje se prema normi EN 445:2007. Čelične ili plastične cijevi s unutarnjim promjerom od 39 mm i visinom od 60 mm. Za ubrizgavanje ili injektiranje mogu se upotrijebiti uobičajene rotirajuće ili klipne pumpe koje ispunjavaju sve propisane uvjete.
-----------------------------	---

Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
--------------------	---



Creteo® Inject CC 798

Mort za injektiranje

Skladištenje:	Skladištitи на suhom mjestu (ako je moguće na drvenim paletama). Rok upotrebe: najmanje 6 mjeseci prema Uredbi 1907/2006/EU, pravik XVII pri 20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim ne pružaju jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne sadrže nikakvu pravnu obvezu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu, po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da i on osobno provjeri da li je proizvod prikladan za namjenu koju mu je korisnik namijenio. Naši proizvodi su podvrgni stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.</p>