



Creteo®Gala CC 631

Mort za kamena opločenja FTB

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Za postavljanje opločenja od od betona, te umjetnog i prirodnog kamena debeloslojnim postupkom na nosivu podlogu otpornu na smrzavanje. Prikladno za prohodne staze, plohe i terase.
Materijal je prikladan za kamene zidove i ručno fugiranje rubnjaka.
Proizvodu na gradilištu nije dozvoljeno dodavati granulacije ili druge dodatke.

- Svojstva:**
- Hidraulično vezivanje
 - Smanjena sklonost iscvjetavanju
 - Ne posjeduje svojstvo dreniranja
 - Otpornost na smrzavanje i sol za posipanje
 - Jednostavna ugradnja
 - Prohodno nakon 24 sata

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148303
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	48 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Granulacija	0 - 4 mm
Izdašnost	pribl. 15 l/jed.
Potrebna količina vode	pribl. 3,3 l/jed.
Debljina sloja	> 3 cm
Specifična gustoća svježeg morta	pribl. 2.200 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (28 d)	25 MPa
Razred ekspozicije	XF4
Certifikati o ispitivanju	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlastitim laboratorijima, u svakoj tvornici. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.
Reakcija na požar	A1
Udio vode	0,13

- Sastav:**
- Cement
 - Tras
 - Klasirani granulati
 - Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

Uvjeti obrade: Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.
Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C skraćuje se vrijeme obradivosti.
Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga: Podloga mora biti nesmrznuta, nosiva i vodopropusna.
Kod vodonepropusnih podloga (npr. terase, balkoni i sl.) potrebno je osigurati pad > 2 % radi otjecanja vode i, prema potrebi, dodatni drenažni sloj.



Creteo® Gala CC 631

Mort za kamena opločenja FTB

Priprema materijala:	Materijal zamiješati s definiranom količinom vode standardnim mješačem na slobodan pad, protočnim ili rotirajućim mješačem. Miješati dok smjesa ne postane homogena, bez grudica. Da bi ugradnja bila pravilna, konzistencija materijala mora biti zemljano-vlažna do lagano plastična.
Ugradnja:	Ugradnja se vrši tehnikom „svježe u svježe“. Preporučuje se upotreba vezivnog mosta.
Napomene:	Dilatacije iz podloge treba preuzeti u površinu za oblaganje. Dilatacije je, ujedno, zbog toplinskog opterećenja na podlogu za oblaganje potrebno projektirati i planirati.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EU pri +20 °C, 65 % r.v.z.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.