



RÖFIX IA 622

EPS-Toplinsko-izolacijski sustav

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.) i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga (npr: SMGV, HUPFAS itd.).

Područja primjene:

Izolacija s polistirenom (EPS, stiropor) sjedinjuje izvanrednu izolaciju s povoljnom nabavnom cijenom i jednostavnom ugradnjom.

Lagana polistiren tvrda pjena ne trune, teško je zapaljiva i sigurno bez FCKW-a. Mineralni armirani sloj (Kat. II/sivi) sa zadanom nazivnom debljinom od 3 mm.

Područje primjene: Novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade kao i neboderi.

Djelovanje/svojtvo: povoljna izolacijska varijanta. Jednostavna i racionalna ugradnja. Dobra toplinska zaštita: (0,031- 0,040 W/mK). Lagani izolacijski sustav neznatne vlastite težine.

Reakcija na požar: B-s2, d0 (EN 13501). Kategorija korištenja otpornost na udare: Kat. II (> 3 Joula).

Prikladno za staro- i novogradnju.

Svojstva:

- Toplinsko-izolacijska svojstva
- Izvrsna obradivost
- bez HFCKW i HFKW

| Tehnički podaci | |
|---------------------------|---------------------------|
| Vodupojnost | < 0,5 kg/m ² h |
| Dopuštenje | ETA-04/0034 (ETAG 004) |
| Certifikati o ispitivanju | ETAG 004 |
| Vrijeme sušenja | pribl. 7 d |
| Reakcija na požar | B-s2, d0 (EN13501-1) |

Način dostave:

Pričvršćivanje površina 6 kom po ploči
odustajanje kod novogradnje, ciglani zid
Zidovi od obložnog betona samo u slučaju odgovarajućeg dokaza
Pričvršćivanje rubnih zona prema zahtjevu

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu su u skladu s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naši proizvodi su podvrgnuti stalnim kontrolama kvalitete, kako u pogledu sirovina, tako i u pogledu gotovih proizvoda, kako bi se osigurala trajna kvaliteta proizvoda.

Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.