



RÖFIX AG 686 MOSAIK

Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

Područja primjene: Jednokomponentno, fleksibilno hidraulično tankoslojno lepilo prema EN 12004 C1 T za postavljanje upojnih keramičkih pločica i ploča na unutarnjim podnim i zidnim površinama. Odlikuje ga lagana, fina tekstura kao i odlično prijanje. Materijal je nakon stvrđnjavanja prikladan u uvjetima kada je podloga pod utjecanjem smrzavanja i odmrzavanja, za podlove s podnim grijanjem ali i ispod vode. Prikladan za upotrebu u sustavu „StoneEtics“ (vidi tehnički list).

- Svojstva:**
- Netopivo u vodi
 - Otporno na cikluse smrzavanja i odmrzavanja uz djelovanje soli
 - Stabilne forme, UV otporna i otporna na starenje
 - Pogodno za podno grijanje
 - Smanjeno upijanje vode
 - Smanjena sklonost iscvjetavanju
 - Upotrebljivo na mineralnim i organskim podlogama

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000155118	2000155119
ERGO	47616	47617
Vrsta pakiranja		(✉)
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.	
Količina u jednom pakiranju	15 Kg/jed.	
Boja	siva	bijela
Granulacija	0 - 0,3 mm	
Potrošnja	2,0 - 2,3 kg/m ² zupčastim gleterom od 6 mm 2,0 - 2,3 kg/m ² zupčastim gleterom od 6 mm	
Potrošnja/izdašnost	Vidi teh. list	
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podlove i tehnici ugradnje.	
Potrebna količina vode	pribl. 4,3 l/jed.	
Debljina sloja	max. 5 mm	
Prionjivost (EN 13279-2)	≥ 0,8 MPa	
Vrijeme ugradnje	pribl. 3 h	
Mogućnost fugiranja	Zid: 12 sati.	
Opteretivost	7 d	
Prohodno	pribl. 24 h	
Otvoreno vrijeme ljeplila (EN 1346)	30 min	
Grupa ljeplila za pločice (EN 12004)	C1 TE	
Certifikati o ispitivanju	MPA - Karlsruhe	



RÖFIX AG 686 MOSAIK

Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE

Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000155118	2000155119
Vrijeme zrenja	pribl. 5 min	
Temperatura podloge	> 5 - < 30 °C	
Reakcija na požar	A2	

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">Bijeli cement (bez kromata)Kvarcni pjesak (klasiran)Dodaci za vodooodbojnostDodaci za poboljšanje obradivosti
Uvjeti obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura zraka odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti prijeći +30 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).
Podloga:	Prikladno za cementno-sulfatni estrih, cementni estrih, estrih na bazi kalcij-sulfata kao i za beton, cementne, vapnene, vapneno-cementnim i gipsane žbuke i za RÖFIX Unistar LIGHT (kao komponenta TI StoneEtics sustava), ali i ostale podloge koje moraju odgovarati pojedinim važećim normama. Estrisi na bazi kalcij-sulfata moraju se prije oblaganja izbrusiti. Ovisno o vrsti podloge potrebno je paziti na dopuštenu količinu zaostale vlage. Postotak zaostale vlage u estrihu (CM): Cementni estrisi 2,0 %, Estrisi na bazi kalcij-sulfata 0,5% (podno grijanje 0,3%), RÖFIX ZS (cement-sulfatni) tekući estrisi 1,8% (kod neupojne keramike velikog formata i podnog grijanja 1,3%). Kod žbuka prema EN 998-1, treba se držati zadanog vremena sušenja (stajanja). Kod gipsanih i vapneno-gipsanih žbuka prema EN 13279-1 maks. 1%. Procesi skupljanja betona moraju biti završeni i beton mora biti star najmanje 3 mjeseca. Kod gipsanih žbuka i vapneno-gipsanih žbuka prema EN 13279-1 treba paziti na maks. zaostalu vlagu od 1 %. Podloga mora biti dovoljno suha, čvrsta, nosiva, bez pukotina, bez razdjelnih sredstava koja stvaraju film kao što su ulje ili stari premazi.
Priprema podloge:	Općenito se preporuča priprema podloge s RÖFIX AP 300 Predpremazom za upojne podloge. Manje neravnine i rupe na površini potrebno je popraviti masom za izravnavanje npr. RÖFIX FS 630.
Priprema materijala:	Miješati miješalicom snažnijeg učinka, eventualno dodati malu količinu vode kako bismo dobili homogenu smjesu prikladnu za ugradnju. Nakon miješanja pričekati da smjesa dozori i potom još jednom dobro promiješati.
Ugradnja:	RÖFIX Ljepilo za keramiku nanijeti glatkom stranom zupčastog gletera na podlogu i sa nazubljenom stranom gletera pročešljati po mogućnosti u jednom smjeru. Ako je potrebno postavljanje bez šupljina ispod pločica, mora se raditi po Floating - Buttering postupku ljepljenja. Slobodne mozaične površine prebrišu se čistom spužvom u smjeru dijagonalnom od mreže fuga. Pritom paziti da se ne isperu upravo formirane i zapunjene fuge. Mozaične pločice (na poledini spojene mrežicom) položiti direktno na podlogu premazanu ljepilom i jednakomjerno utisnuti gumenim gleterom/letvom, te potom prebrisati vlažnom spužvom. I tijekom ovog postupka paziti da ne brišete fuge. Kao i kod mozaičnih pločica nalijepljenih na nosivu papirnatu podlogu, tako i kod onih mrežicom povezanih treba paziti na pravilan razmak fuga. Ukoliko je potrebno, može se ponovo fugirati RÖFIX AG 686 MOSAIK mortom za lijepljenje i fugiranje. Nakon navlaženja i nanošenja morta u fugu, mozaične obloge još jednom obrišite čistom vodom kako bi s površine uklonili eventualne ostatke ljepila. Nanositi samo onoliko ljepila koliko je tijekom otvorenog vremena obrade moguće obložiti pločicama. Ne upotrebljavati materijal iz otvorenih, starih pakiranja niti ga miješati s novim materijalom.



RÖFIX AG 686 MOSAIK

Mort za lijepljenje i fugiranje C1 TE

Napomene:	Ukoliko je prekoračeno vrijeme postavljanja, u tom slučaju može pomoći ponovno nanošenje svježeg ljepila za keramiku i njegovo pročešljavanje zupčastim gleterom jer se na taj način kida već nastali film na površini ljepila.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Skladištenje:	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Skladištivo min 24 mj. Prema odredbi 1907/2006/EG pravita XVII pri +20 °C , 65 % r.v.z.
Opće napomene:	<p>Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.</p> <p>Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.</p> <p>Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.</p> <p>Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.</p> <p>Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.</p> <p>Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.</p> <p>Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.</p>