



RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Organska, bijela masa za izravnavanje i bezcementna masa za armiranje (akrilna smola) za toplinsko-izolacijske ploče od EPS-a i pjenastog stakla za primjenu na vanjskim i unutarnjim podlogama.

Minimalna debljina sloja (MDS) 2,5 mm.

Upotreblijiva kao masa za izjednačavanje i armiranje EPS i ploča od staklene pjene u vanjskom i unutrašnjem području.

Na malim površinama primjenjiva i kao masa za izjednačavanje i armiranje na građevinskim pločama (npr. OSB) ali isključivo na neopterećenim unutarnjim podlogama.

Za daljnje premazivanje pastoznim tankoslojnim završnim žbukama (npr. RÖFIX SHP-, SiSi- ili KHP), za vanjsku i unutarnju primjenu.

Prionjivost ljepila na drvenim podlogama (OSB/3): prema ÖNORM B6400-3.

Svojstva:

- Armirano vlaknima
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:**Tehnički podaci**

SAP šifra:	2000148047
NAV šifra:	110217
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	24 Jed./pal.
Količina u jednom pakiranju	25 Kg/jed.
Boja	prirodno bijela
Granulacija	0 - 0,5 mm
Potrošnja	pribl. 1,5 kg/m ² /mm
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje.
Debljina sloja	2 - 3 mm
Paropropusnost μ	pribl. 400
sd-vrijednost	pribl. 1 m
Tlačna čvrstoća (28 d)	1,3 N/mm ²
Vodoupojnost	< 0,2 kg/m ² h
Gustoća srednjeg sloja (EN 1015-10)	pribl. 1.700 kg/m ³
Vrijeme sušenja	pribl. 4 d
Napomene o ambalaži	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Disperzivno vezivo
- Bez cementa
- Klasirani pijesak
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uvjeti obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja materijal treba štiti od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetrova) i naknadnog provlaživanja (kiše).



RÖFIX ELASTIC

Masa za armiranje bez cementa

Podloga:	Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično. Dozvoljene su samo ravne podloge. Ne koristiti na vapnenim žbukama odnosno bojama.
Priprema materijala:	Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.
Ugradnja:	12 sati prije armiranja površine obavezno ugraditi RÖFIX Kutnik s mrežicom. Armiranje izolacijskih ploča: Masu za armiranje nanijeti pomoću odgovarajućeg zupčastog gletera (npr. 8 mm) oko 2 do 3 dana nakon lijepljenja (ovisno o vremenu i eventualnoj ugradnji pričvrsnica) u nazivnoj debljini 2,5 mm. Staklenu mrežicu za armiranje utisnuti u armirajući sloj uz preklop na spojevima od minimalno 10 cm i temeljito zagladiti ravnom stranom gletera. Eventualno poravnati aluminijskom letvom za ravnjanje. Nakon sušenja od oko 4 do 5 dana (ovisno o vremenskim uvjetima, kod vlažno-hladnog vremena dulje) može se nanijeti odgovarajuća završna žbuka.
Napomene:	Kod primjene završnih slojeva tamnih tonova sa stupnjem refleksije <25% VOSS na TIS-u, obratiti pozornost na RÖFIX SycoTec smjernice za ugradnju.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.
Upute za ugradnju:	Veće debljine nanosa sprječavaju sušenje i time funkcionalnost proizvoda. Svježi mort ugraditi u roku 2 sata. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
Skladištenje:	Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opće napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.